

04.2024

Akrilinis emalis

Vandeniu skiedžiamas akrilinis emalis lauko ir vidaus darbams

Paskirtis: skirtas medžio, medienos ir antikoroziiniu gruntu nugruntuotų metalinių paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje bei tinkuotų sienų, radiatorių, varinių paviršių dažymui patalpų viduje.

Privalumai:

- greitai džiūsta,
- paprasta naudoti,
- atsparūs atmosferos poveikiui,
- balta bazė naudojama kaip baltos spalvos dažai.

Spalva: spalvinami kompiuterinėje sistemoje Color PRO.

Plėvelės išvaizda: pusiau matinė.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Norma	Reikšmė
Klumpumas	ISO 2555	1000 - 2500
Tankis 20±0,5°C, [g/cm ³]	EN ISO 2811-1	1 – 1,25
Nelakių medžiagų kiekis, svorio %	EN ISO 3251	41
Išsiliejimo laipsnis, min.	PN-C-81507	4
Plėvelės paviršiaus džiūvimo laikas 23±2°C, oro drėgnumas – 50±5 %, [h]	EN ISO 1517	1
Sekantis sluoksnis, [h]		po 4
Blizgesys (kampas 60°), vienetai	EN ISO 2813	70

Produkto subkategorija – 1.1.4/VDM (1.1.d pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 130g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 50 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Dažymo būdas: voleliu, teptuku, purkštuvu.

Rekomenduojami įrenginiai:

Įrenginys	Spaudimas min. [BAR]	Optimali anga	Filtrai [MESH]	Skiedimas	Pastabos
Graco GX-21	150	412FFLP, 410FFLP	60	-	-

Išiga: iki 14 m²/l vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir šiurkštumo.

Rekomenduojamas sluoksnių skaičius: 2.

Paviršiaus paruošimas:

- Paviršius turi būti tvirtas, švarus, sausas, nesutrūkinėjęs, gerai sukibęs su pagrindu, be cheminės arba biologinės kilmės dėmių.
- Pašalinti blogai su pagrindu sukibusias senų dažų plėveles, paviršių pašiaušti smulkiu šlifavimo popieriumi.

Gamintojas: PPG Deco Polska Sp. z o.o., Kvidzynska 8; 51- 416 Wrocław, Lenkija.

Platintojas Lietuvoje: UAB „Laurex“, Partizanų 15b, Kaunas, tel. /8-37/ 771700, Linkmenų 35 a, Vilnius, tel. /8-656/ 40419.

Akrilinis emalis

Vandeniui skiedžiamas akrilinis emalis lauko ir vidaus darbams


- Naujai dažomus medinius lauko paviršius impregnuoti DREWNOCHRON IMPREGNAT GRUNT R. Dažnai vandens veikiamus medinius paviršius papildomai nugruntuoti gruntu GRUNTOMAL.
- Naujai dažomus metalinius paviršius nugruntuoti antikoroziniu gruntu.
- Perdažant anksčiau tamsiomis spalvomis dažytus medinius paviršius rekomenduojama juos nugruntuoti gruntu GRUNTOMAL.
- Naujai tinkuotus ir kitus vandenį geriančius paviršius (gipso, gipso kartono plokščių ir pan.) nugruntuoti gruntu Akrylit 3000 Grunt Koncentrat (prekinis ženklas Dekoral Professional).

Dažymas:

- Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.
- Esant reikalui gaminį galima skiesti įpilant iki 2% vandens.
- Sekantis sluoksnis dažomas po 4 valandų.

Papildoma informacija:

- Dažymo ir džiūvimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti taro +10° ir +25° C.
- Kai kurioms nestandartinio dengiamumo spalvoms, nurodytoms spalvinimo mašinos kompiuterinės duomenų bazės, būtina naudoti nurodytą gruntinį sluoksnį.
- Spalvinant skirtingų partijų dažus atspalviai gali nežymiai skirtis. Vienam paviršiui būtina naudoti tos pačios partijos dažus, arba skirtingų partijų dažus sumaišytus tarpusavyje. Galimus pataisymus atlikti „šlapias ant šlapio“.
- Prieš dažant prašome patikrinti ar spalva visose talpose atitinka užsąkytą.
- Įrankius plauti vandeniu iš karto po darbų užbaigimo.
- Dažymo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo.



Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje 0°C ÷ +30°C temperatūroje. Nesušaldyti.

Prekybinė pakuotė: 1 L, 5 L.