



Gamintojas: PPG Deco Polska Sp. z o.o.

Platintojas: UAB "LAUREX"

Kaunas, Partizanų 15b, tel. 771700, info@laurex.lt, www.laurex.lt,

Vilnius, Linkmenų 35a, tel. +370-656-40419, vilnius@laurex.lt.

AKRYLIT B

Neslystantys dažai betoninėms grindims, lauko ir vidaus darbams

Paskirtis: skirti betoninių grindų dažymui patalpų viduje: pramoninės patalpos, sandėliai, garažai ir kitos patalpos, kuriose pėsčiųjų ar transporto priemonių eismas yra vidutinis. Dažytas paviršius atsparus plovimui vandeniu ir plovikliais. Dažai gali būti naudojami ir lauke, pvz., ant betoninių privažiavimų, šaligatvių, pamatų ir betoninių tvorų.

Savybės:

- labai gerai dengia,
- atsparūs trinčiams,
- neslystantys,
- atsparūs plovimo priemonėms ir mineraliniams tepalams,
- neleidžia pagrindams dulkėti,
- lauko ir vidaus darbams,
- greitai džiūsta.

Spalva, blizgesys: 4 standartinės spalvos, matiniai.

Techniniai parametrai:

PARAMETRAS	NORMA	REIŠMĖ
Tankis 20±0,5°C, (g/cm ³)	EN ISO 2811-1	1,32 ÷ 1,42
Džiūvimo laikas 23±2°C, (h)	PN-C-81519	2
Sekantis sluoksnis, (h)		po 1,5

Produkto subkategorija – 1.1.9/TDM (1.1.i pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 500 g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 500 g/l.

Galiojimo terminas: 36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos. Sandėliuoti sandarioje pakuotėje, 0 ÷ +30°C temperatūroje, atokiau nuo šilumos ir ugnies šaltinių.

Dažymo būdas: teptuku, voleliu, purkštuvu.

Skiediklis: skiediklis alkidiniams-karbamidiniams gaminiams.

Išėiga: iki 8 m²/l vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus grubumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 2-3.

Paviršiaus paruošimas: paviršiai turi būti švarūs, sausi, tvirti, nuriebalinti. Naujai betonuos paviršius dažyti galima praėjus ne mažiau kaip 8 savaitėms nuo betonavimo darbų pabaigos, kai dangos džiūvimo ir kietėjimo metu aplinkos temperatūra buvo ne mažiau +20°C, oro drėgnumas neviršijo 55%.

Dažomo paviršiaus drėgnumas neturi viršyti:

- betoninių dangų - 2% ,
- anhidritinių dangų – 0,5%.

Naujos mechaniškai užtrintos grindys ir paviršiai turi būti pašiaušti, kad būtų užtikrintas tinkamas sukibimas ir pašalintas cemento/gipso pienelis.

Pirmam sluoksniui dažyti (gruntuoti) ir dažant lauke naudokite dažus, atskiestus įpilant iki 10 % pagal tūrį skiediklio alkidiniams-karbamidiniams gaminiams.

Renovacija:

Esamos dangos turi būti nuvalytos, nuriebalintos ir matinės, kad būtų užtikrintas tinkamas padengtos dangos sukibimas. Visos atsisluksniavusios ir blogai su pagrindu sukibusios dalys turi būti pašalintos. Užpildykite visus tarpus ir palikite išdžiūti ir sukietėti. Užtepkite produktą ant paruošto pagrindo pagal instrukcijas. Renovuojant senas dažų dangas, reikia atlikti bandomąjį dažymą.

Dažymas: dažus prieš dažymą gerai išmaišyti. Dažant pirmą sluoksnį dažus atskiesti įpilant iki 10% pagal tūrį skiediklio alkidiniams-karbamidiniams gaminiams. Sekantis sluoksnis dažomas praėjus ne mažiau kaip 1,5 valandos po pirmo sluoksnio nudažymo. Visas eksploatacines savybes danga įgauna po 7 parų. Pirmą savaitę po dažymo dangą reikia eksploatuoti atsargiai, neplauti paviršiaus vandeniu.

Papildoma informacija: Dažyti kai pagrindo ir aplinkos temperatūra yra nuo +10°C iki +30°C, oro drėgnumas neviršija 80%. Žema temperatūra ir didelė oro drėgmė pailgina dangos džiūvimo laiką. Dažymo ir džiūvimo metu patalpą vėdinti kol neliks specifinio kvapo. Baigus darbus įrankius valyti skiedikliu.

Siekiant išvengti atspalvių skirtumų, paviršių, sudarantį atskirą architektūrinę visumą, reikia dažyti per vieną darbo ciklą tos pačios partijos gaminius. Jei turite produktų iš skirtingų gamybos partijų, rekomenduojama juos sumaišyti.

Bet kokie pataisymai turėtų būti atliekami naudojant „šlapias ant šlapio“ metodą.

Dėl intensyvaus naudojimo ant dangos gali atsirasti batų ar padangų juodų dėmių, kurios neturi įtakos dangos patvarumui.

Prekybinė pakuotė: 0,75L, 5L.

Aukščiau išdėstyta informacija paremta mūsų geriausiomis žiniomis ir aktuali nuo išleidimo dienos. Gamintojas pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo.

Leidimas: 2022 m. balandis.