

Amarol Triol

Didelio dengiamumo alkidinis emalis lauko ir vidaus darbams

Paskirtis:

Naudojamas kaip gruntinis, tarp sluoksnius ir baigiamasis dažas medžio ir medienos gaminių dažymui. Juo galima dažyti ir antikorozinio grunto nudažytus metalinius paviršius. Tinka tinkuotų paviršių dažymui patalpų viduje.

Produkto savybės:

- idealiai lygi plėvelė,
- atsparus atmosferos poveikiui,
- labai gerai dengia, ypač briaunas,
- praleidžia vandens garus,
- gerai sukimba su dažomu paviršiumi,
- apsaugo paviršių nuo mikroorganizmų dauginimosi,
- panaudota technologija PowerTech3,
- švelnaus kvapo.

Spalva: Balta ir kitos spalvos Color Pro spalvinimo sistemoje pagal NCS ir RAL katalogus.

Plėvelės išvaizda: šilko blizgesio.

Techniniai parametrai:

Rodiklis	Norma	Reikšmė
Tankis 23°C [g/cm ³]	EN ISO 2811-1	1,28
Nelakių medžiagų kiekis, [% svorio]	EN ISO 3251	54
Rekomenduojamas sausos plėvelės storis, [μ] (vieno sluoksnio)	EN ISO 2808	35
Nekimba dulks [h]	EN ISO 1517	po 2
Sausa palietus [h]	EN ISO 1517	po 4
Sekantis sluoksnius 23±2°C		po 16 h
Pliūpsnio temperatūra [°C]	EN ISO 1523	39
Degumo klasė	EN 13501-1+A1:2010	D-s2-d0

Produkto subkategorija – 1.1.4/TDM (1.1.d pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 300g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 300 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Teptuku, voleliu, purkštuvu.

Įrenginys	Slėgis min.(Bar)	Optimalus antgalis	Filtrai	Skiedimas	Pastabos
Graco HVLP TURBO FORCE 9,5	0,7	3	-	10%	-

Išėiga: iki 15m²/l (apie 0,06 l/ m²) vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus lygumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 2

Platintojas Lietuvoje: UAB "LAUREX". Kaunas, Partizanų 15b, tel. /37/ 771700, faks.312285
Vilnius, Linkmenų 35a, tel.8656-40419. www.laurex.lt, info@laurex.lt.

Amarol Triol

Didelio dengiamumo alkidinis emalis lauko ir vidaus darbams

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus, kibus. Naujai dažomą medinį paviršių impregnuoti bespalviu Sigmalife VS-X. Metalinį paviršių nugruntuoti antikorozinu gruntu. Anksčiau dažytus paviršius pašiaušti šlifavimo popieriumi, nuvalyti dulkes. Pašalinti blogai su pagrindu sukibusias senų dažų plėveles.

Dažymas

Prieš naudojimą gaminių gerai išmaišyti. Esant reikalui skiesti įpilant iki 3 % skiediklio EKO-1.

Papildoma informacija:

Dažymo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti didesnė kaip +5°, oro drėgnumas neviršyti 85%, medienos drėgnumas neviršyti 16-20%. Įrankius plauti skiedikliu alkidiniams gaminiams. Baltos spalvos emalis nėra skirtas spalvinimui. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Fasavimas: 1 ir 5 L.
