



Gamintojas: PPG Deco Polska Sp. z o.o.

Platintojas: UAB "LAUREX"

Kaunas, Partizanų 15b, tel.771700, info@laurex.lt, www.laurex.lt,

Vilnius, Linkmenų 35a, tel. 8656-40419, vilnius@laurex.lt.

Antikorozinis emalis lauko ir vidaus darbams (Emalia antykorozyjna)

Paskirtis: skirtas metalinių paviršių dažymui nenaudojant antikorozinio grunto. Labai tinka rūdimis padengtų paviršių renovacijai. Užtikrina aukštą antikorozinę metalo apsaugą (C2H klasė pagal LST EN ISO 12944-5). Labai tinka senų rūdimis padengtų paviršių renovacijai. Ypač rekomenduojamas tvorų, vartų, lauko baldų, baliustradų dažymui.

Savybės:

- iki 9 metų apsaugos (sausos plėvelės storis turi būti ne mažiau kaip 135μ),
- tiesiai ant rūdžių,
- begruntis,
- atsparus UV spinduliams, lietai ir sniegui,
- labai gerai sukimba su dažomu paviršiumi,

Spalva, blizgesys: 20 standartinių spalvų (11 blizgančių, 5 pusių matinių, 2 matinės, 1 „plaktukinė“, 1 metalik).

Techniniai parametrai:

PARAMETRAS	NORMA	REIKŠMĖ
Klumpumas pagal Brokfildą 20±2°C, (mPas)	ISO 2555	500÷5000
Tankis 20±0,5°C, (g/cm ³)	EN ISO 2811-1	0,91 ÷ 1,21
Džiūvimo laikas 23±2°C, (h)	PN-C-81519	24 (nekimba dulks – po 3h)
Sekantis sluoksnis, (h)		po 24 h

Produkto subkategorija – 1.1.9/TDM (1.1.i pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 500g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 500 g/l.

Galiojimo terminas: 36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Dažymo būdas: teptuku, voleliu, purkštuvu.

Skiediklis: EKO-1.

Išėiga: iki 9 m²/l vienam sluoksniui.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 2-3.

Paviršiaus paruošimas: paviršiai turi būti švarūs, sausi, nuriebalinti, silpnai su paviršiumi sukibusias rūdis ir senus besilupančius dažus pašalinti vieliniu šepėčiu, šlifavimo popieriumi arba mechaniniais įrankiais. Lygius, didelius paviršius pašiaušti šlifavimo popieriumi. Renovuojamas senas dangas nušlifaukite švitrinu popieriumi ir pašalinkite dulkes. Pašalinkite blogai su pagrindu sukibusias ir suskilinėjusias dangas.

Dažymas: dažus prieš dažymą gerai išmaišyti. Esant reikalui galima skiesti įpilant iki 3% skiediklio EKO-1. Norint išgauti ilgalaikę antikorozinę apsaugą, rekomenduojame dengti 2-3 sluoksnius. Sekantį sluoksnį galima dažyti mažiausiai po 24 valandų.. Rekomenduojamas bendras sausos dažų plėvelės storis yra nuo 120 iki 200 mikronų.

Papildoma informacija: Jei dažai yra pusiau matiniai, galutinė plėvelės išvaizda atsiranda maždaug po 2 savaitių nuo nudažymo. Dažyti kai pagrindo ir aplinkos temperatūra yra nuo +15°C iki +23°C, sąlyginis oro drėgnumas neviršija 70%. Žema temperatūra ir didelė oro drėgmė pailgina dangos džiūvimo laiką. Dažymo ir džiūvimo metu patalpą vėdinti kol neliks specifinio kvapo. Baigus darbus įrankius valyti alkidinių dažų skiedikliu. Visiškas dangos sukietėjimas įvyksta praėjus 7 dienoms po paskutinio sluoksnio padengimo. Gamintojas neatsako už dangų kokybę, jei nesilaikoma šiame techniniame aprašyme esančių rekomendacijų.

Prekybinė pakuotė: 0,65L.

Aukščiau išdėstyta informacija paremta mūsų geriausiomis žiniomis ir aktuali nuo išleidimo dienos. Gamintojas pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo.

Leidimas: 2024.09.12