



Gamintojas: PPG Deco Polska Sp. z o.o.

Platintojas: UAB "LAUREX"

Kaunas, Partizanų 15b, tel. 771700, [info@laurex.lt](mailto:info@laurex.lt), [www.laurex.lt](http://www.laurex.lt),  
Vilnius, Linkmenų 35a, tel. 8656-40419, [vilnius@laurex.lt](mailto:vilnius@laurex.lt).

---

### Impregnantas Drewnochron impregnat extra (spalvotas)

Paskirtis: skirtas apsauginiam ir dekoratyviniam medžio ir medienos gaminių dažymui patalpų išorėje (durų, langų, lauko baldų, išorės fasadų, pavėsinių, vasarnamių, tvorų, konstrukcijų ir kt.) bei patalpose, neskirtose nuolatiniam žmonių buvimui, pvz., pastogės, palėpės. Panaudotos Aqua Stop System technologijos dėka mediniai paviršiai puikiai apsaugoti nuo vandens prasiskverbimo, kuris lengvai nuteka nuo paviršiaus.

#### Savybės:

- **Aqua Stop System** – puiki apsauga nuo vandens,
- vandenį atstumianti plėvelė, atspari lietaus, sniego ir saulės poveikiui,
- apsaugo medieną nuo UV spindulių poveikio,
- optimaliai sukimba su mediena,
- išsaugo natūralų medienos piešinį
- plėvelė apsaugota nuo pelėsio ir dumblių atsiradimo,
- 7 metai plėvelės apsaugos\*.

\* dažant ant tinkamai paruoštos, neužkrėstos ir tinkamo drėgnumo medienos. Dažyti pagal gamintojo rekomendacijas: 1-2 sluoksniai Drewnochron impregnat grunt R ir ne mažiau kaip 2 sluoksniai Drewnochron impregnat extra (ne mažiau 350 g/m<sup>2</sup>). Vertikaliems paviršiams, neapšviestiems stiprios saulės šviesos, vėdinamoje ir nedrėgnoje aplinkoje. Išskyrus gaminio naudojimą pramoniniu mastu ir pramoniniais metodais, o tai reiškia produkto naudojimą, susijusį su verslo veikla.

Spalva, plėvelės išvaizda: 15 standartinių spalvų, pusiau matinė.

Išeiga: iki 12 m<sup>2</sup>/l vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus grubumo ir įgeriamumo.

#### Techniniai parametrai:

PARAMETRAS	NORMA	REIKŠMĖ
Džiūvimo laikas 23±2°C, (h)	PN-C-81519	16
Sekantis sluoksnis, (h)		po 16

*Produkto subkategorija – 1.1.6/TDM (1.1.f pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 700 g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 470 g/l.*

Galiojimo terminas: geriausias iki datos, nurodytos ant pakuotės. Sandėliuoti sandarioje pakuotėje, aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, atokiau nuo šilumos ir ugnies šaltinių.

Dažymo būdas: teptuku.

Skiediklis: skiediklis alkidiniams gaminiams.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 2.

Paviršiaus paruošimas: paviršius turi būti švarus, sausas, nuriebalintas. Nešvarius paviršius nušlifuoti, pašalinti dulkes. Naujus paviršius impregnuoti bespalviu Drewnochron impregnat grunt R. Anksčiau impregnantu dažyti paviršiai: pašalinti atšokusią plėvelę, nušlifuoti ir pašalinti dulkes.

Dažymas: Impregnantą prieš ir naudojimo metu gerai maišyti. Spalvos vienodumas priklauso nuo produkto išmaišymo kokybės. Dažoma teptuku lygiu sluoksniu išilgai medžio piešinio. Geriausia naujai dažomos medienos biologinė apsauga gaunama nugruntavus ją 1-2 sluoksniais Drewnochron impregnat grunt R ir po to padengus 2 sluoksniais spalvotu Drewnochron impregnat extra.

Papildoma informacija: Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dažyti kai pagrindo ir aplinkos temperatūra dažymo ir džiūvimo metu yra tarp +5°C ir +30°C. Optimali pagrindo temperatūra dažymo metu yra tarp +15°C ir +25°C. Medienos drėgnumas neturi viršyti 15% patalpų išorėje ir 11% patalpų viduje. Žema temperatūra ir didelė oro drėgmė pailgina dangos džiūvimo laiką. Dangos dekoratyvinis efektas priklauso nuo medienos rūšies, tankumo ir sluoksnių skaičiaus. Dažymo ir džiūvimo metu patalpą vėdinti kol neliks specifinio kvapo. Baigus darbus įrankius valyti skiedikliu alkidiniams gaminiams. **Nenaudoti grindų dažymui.**

Prekybinė pakuotė: 0,75L, 2,5L, 4,5L, 9L.

*Aukščiau išdėstyta informacija paremta mūsų geriausiomis žiniomis ir aktuali nuo išleidimo dienos. Gamintojas pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo.*