

04/2024

## Emakol 3000

### Alkidinis - poliuretalinis pusiau matinis emalis lauko ir vidaus darbams

**Paskirtis:** skirtas medžio, medienos ir antikoroziniu gruntu nugruntuotų metalinių paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje.

**Privalumai:**

- patvarios spalvos,
- geros mechaninės savybės,
- labai atsparūs atmosferos poveikiui,
- labai atspari smūgiams,
- labai gerai dengia,
- labai gerai dengia briaunas.

**Spalva:** spalvinami kompiuterinėje sistemoje Color PRO.

**Plėvelės išvaizda:** pusiau matinė.

#### Techniniai duomenys

Rodiklis	Norma	Reikšmė
Klampumas (20±0,5°C)	PN-ISO 2555	900 ÷ 1400
Tankis 20±0,5°C, [g/cm <sup>3</sup> ]	PN-EN ISO 2811-1	1,32-1,36
Nelakių medžiagų kiekis, svorio %, min.	PN-EN ISO 3251	76
Išsiliejimo laipsnis, min.	PN-C-81507	6
Plėvelės paviršiaus džiovimo laikas 23±2°C, oro drėgnumas – 50±5 %, [h]	PN-EN ISO 1517	10
Sekantis sluoksnis, [h]		po 48
Pliūpsnio temperatūra, [°C] min.	PN-EN ISO 1523	45
Blizgesys (kampas 60°), vienetų	PN-EN ISO 2813	pusiau matinio - 30÷60

\* - nestandartinio dengiamumo spalvoms būtina naudoti atitinkamos spalvos gruntą, kuris nurodomas produkto spalvinimo metu.

*Produkto subkategorija – 1.1.4/TDM (1.1.d pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 300g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 300 g/l.*

**Galiojimo terminas:** 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

**Dažymo būdas:** voleliu, teptuku, purkštuvu.

**Išeiga:** iki 15 m<sup>2</sup>/l vienam sluoksniui naujai dažomiems paviršiams, priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir šiurkštumo.

**Rekomenduojamas sluoksnių skaičius:** 1-3 (ne daugiau kaip 80 µ dažų vienam šlapiam sluoksniui).

#### Paviršiaus paruošimas:

- Paviršius turi būti tvirtas, švarus, sausas, nesutrūkinėjęs, gerai sukibęs su pagrindu, be cheminės arba biologinės kilmės dėmių.
- Pašalinti blogai su pagrindu sukibusias senų dažų plėveles.
- Naujai dažomus medinius paviršius impregnuoti DREWNOCHRON IMPREGNAT GRUNT. Dažnai vandens veikiamus medinius paviršius papildomai nugruntuoti gruntu GRUNTOMAL.
- Naujai dažomus metalinius paviršius nugruntuoti antikoroziniu gruntu.
- Perdažant anksčiau tamsiomis spalvomis dažytus medinius paviršius rekomenduojama juos nugruntuoti gruntu GRUNTOMAL.

#### Dažymas:

- Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.

**Gamintojas:** PPG Deco Polska Sp. z o.o., Kvidzynska 8; 51- 416 Wrocław, Lenkija.

**Platintojas Lietuvoje:** UAB „Laurex“, Partizanų 15b, Kaunas, tel. /8-37/ 771700, Linkmenų 35 a, Vilnius, tel. /8-656/ 40419.

04/2024


## Emakol 3000

### Alkidinis - poliuretalinis pusiau matinis emalis lauko ir vidaus darbams

- Esant reikalui gaminį galima skiesti įpilant iki 2% skiediklio alkidiniams gaminiams.
- Sekantis sluoksnis dažomas po 48 valandų.

#### Papildoma informacija:

- Dažymo ir džiūvimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti virš +10°C, aplinkos drėgnumas neviršyti 75%.
- Kai kurioms nestandartinio dengiamumo spalvoms, nurodytoms spalvinimo mašinos kompiuterinės duomenų bazės, būtina naudoti nurodytą gruntinį sluoksnį.
- Spalvinant skirtingų partijų dažus atspalviai gali nežymiai skirtis. Vienam paviršiui būtina naudoti tos pačios partijos dažus, arba skirtingų partijų dažus sumaišytus tarpusavyje. Galimus pataisymus atlikti „šlapias ant šlapio“.
- Prieš dažant prašome patikrinti ar spalva visose talpose atitinka užsąkytą.
- Įrankius plauti skiedikliu alkidiniams gaminiams iš karto po darbų užbaigimo.
- Dažymo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo.



Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje 0°C ÷ +30°C temperatūroje. Nesušaldyti.

Prekybinė pakuotė: 1 L, 5 L.