



Gamintojas: PPG Deco Polska Sp. z o.o.

Platintojas: UAB "LAUREX"

Kaunas, Partizanų 15b, tel.771700, info@laurex.lt, www.laurex.lt,

Vilnius, Linkmenų 35a, tel. +370-656-40419, vilnius@laurex.lt.

EMAKOL

Aliejinis-alkidinis emalis lauko ir vidaus darbams

Paskirtis: skirtas medžio, medienos bei nugruntuotų antikorozinu gruntu metalinių paviršių dažymui patalpų viduje ir lauke. Jį rekomenduojama naudoti gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose, įskaitant sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigas bei maisto pramonę (be tiesioginio sąlyčio su maistu).

Savybės:

- 6 metai apsaugos,
- gerai dengia,
- patvari spalva,
- lengvai nuvalomos dėmės ir nešvarumai,
- labai gerai sukimba su pagrindu,
- nebūtina naudoti gruntinių dažų dažant medinius paviršius patalpų viduje,
- sudaro idealiai lygią plėvelę,
- sumažinto skiediklių kiekio,
- didelė išeiga – iki 18 m²/L.

Spalva, blizgesys: blizgantis – baltas + 21 standartinė spalva, matinis – baltas + 7 standartinės spalvos.

Techniniai parametrai:

PARAMETRAS	NORMA	REIKŠMĖ
Klumpumas pagal Brokfildą 20±2°C, (mPas)	ISO 2555	1600÷2500
Tankis 20±0,5°C, (g/cm ³)	EN ISO 2811-1	1,0 ÷ 1,2
Džiūvimo laikas 23±2°C, (h)		17
Sekantis sluoksnis, (h)		po 17

Produkto subkategorija – 1.1.4/TDM (1.1.d pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 300 g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 300 g/l.

Galiojimo terminas: 36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos. Sandėliuoti sandarioje pakuotėje, 0 ÷ +30°C temperatūroje, atokiau nuo šilumos ir ugnies šaltinių. Saugoti nuo užšalimo.

Dažymo būdas: teptuku, voleliu, purkštuvu.

Skiediklis: skiediklis alkidiniams gaminiams.

Išeiga: iki 18 m²/l vienam sluoksniui.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: balta 1-2, spalvota 1-3.

Paviršiaus paruošimas: paviršiai turi būti švarūs, sausi, nuriebalinti. Lauke eksploatuojamus medinius paviršius impregnuoti bespalviu Drewnochron Impregnat

Grunt R ir nugruntuoti gruntu Gruntomal. Patalpų viduje eksploatuojamus medinius paviršius dažyti Emakol tiesiai ant medienos.

Metalinius paviršius prieš dažymą nugruntuoti antikoroziniu gruntu.

Tinkuotus vidinių patalpų paviršius prieš dažymą nugruntuoti Linų pokostu (Drewnochron prekinis ženklas) ir, paviršiaus suvienodinimui, nudažyti gruntiniais dažais Gruntomal.

Perdažomus anksčiau dažytus paviršius pašiaušti šlifavimo popieriumi ir gerai nuvalyti dulkes. Pašalinti blogai su pagrindu sukibusią ir (arba) sutrūkinėjusią senų dažų plėvelę.

Dažymas: dažus prieš dažymą gerai išmaišyti. Esant reikalui galima skiesti įpilant iki 2% skiediklio. Dažyti 2-3 sluoksnius. Kitą sluoksnį galima dažyti mažiausiai po 17 valandų. Didelio kontrasto paviršius gali prireikti dažyti 3 kartus.

Papildoma informacija: Dažyti kai pagrindo ir aplinkos temperatūra yra nuo +5°C iki +25°C. Žema temperatūra ir didelė oro drėgmė pailgina dangos džiūvimo laiką. Dažymo ir džiūvimo metu patalpą vėdinti kol neliks specifinio kvapo. Baigus darbus įrankius valyti skiedikliu alkidiniams gaminiams.

Prekybinė pakuotė: 0,2L, 0,9L, 5L, 10L.

Aukščiau išdėstyta informacija paremta mūsų geriausiomis žiniomis ir aktuali nuo išleidimo dienos. Gamintojas pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo.

Leidimas: 2024.09.13.