



Gamintojas: PPG Deco Polska Sp. z o.o.

Platintojas: UAB "LAUREX"

Kaunas, Partizanų 15b, tel.771700, info@laurex.lt, www.laurex.lt,

Vilnius, Linkmenų 35a, tel. 8656-40419, vilnius@laurex.lt.

Emalis radiatoriams

Paskirtis: greitai džiūstantis, negelstantis akrilinis emalis skirtas apsaugotų nuo korozijos metalinių ir varinių šildymo įrenginių paviršių dažymui. **Atsparus temperatūrai iki +100°C.**

Savybės:

- greitai džiūstanti,
- negelsta,
- nevarva,
- labai gerai dengia,
- atsparus temperatūrai iki +100°C,
- tinka vario paviršiams,
- didelio mechaninio atsparumo.

Spalva, blizgesys: balta, šilko blizgesio.

Techniniai parametrai:

PARAMETRAS	NORMA	REIŠMĖ
Klumpumas pagal Brokfildą 20±2°C, (mPas)	ISO 2555	1000÷2500
Tankis 20±0,5°C, (g/cm ³)	EN ISO 2811-1	1,1 ÷ 1,3
Džiūvimo laikas 23±2°C, (h)	PN-C-81519	6
Sekantis sluoksnis, (h)		po 4

Produkto subkategorija – 1.1.9/VDM (1.1.i pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 140g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 140 g/l.

Galiojimo terminas: 36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos. Sandėliuoti sandarioje pakuotėje, 0 ÷ 30°C temperatūroje. Saugoti nuo užšalimo.

Dažymo būdas: teptuku, voleliu, purkštuvu.

Skiediklis: vanduo.

Išeiga: iki 12 m²/l vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus šiurkštumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 2.

Paviršiaus paruošimas: paviršiai turi būti švarūs, sausi, nuriebalinti. Perdažomus anksčiau dažytus paviršius pašiaušti šlifavimo popieriumi ir gerai nuvalyti dulkes. Pašalinti blogai su pagrindu sukibusią ir (arba) sutrūkinėjusią senų dažų plėvelę. Varinius paviršius ir vamzdelius kruopščiai nušlifuoti smulkiu šlifavimo popieriumi, suvirinimo siūles ir nelygumus išlyginti metaliniu šepėčiu. Naujai dažomus paviršius nugruntuoti antikoroziniu gruntu.

Dažymas: dažus prieš dažymą gerai išmaišyti. Esant reikalui galima skiesti įpilant iki 2% vandens. Dažyti 2 sluoksnius. Kitą sluoksnį galima dažyti mažiausiai po 4 valandų.

Papildoma informacija: Dažyti kai pagrindo ir aplinkos temperatūra yra nuo +10°C iki +30°C. Žema temperatūra ir didelė oro drėgmė pailgina dangos džiūvimo laiką.. Dažymo ir džiūvimo metu patalpą vėdinti kol neliks specifinio kvapo. Baigus darbus įrankius valyti vandeniui. Pilnas eksploatacines savybes dažų plėvelė įgyja po 72 valandų.

Prekybinė pakuotė: 0,75L.

Aukščiau išdėstyta informacija paremta mūsų geriausiomis žiniomis ir aktuali nuo išleidimo dienos. Gamintojas pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo.

Leidimas: 2022 m. liepa.