



Gamintojas: **PPG Deco Polska Sp. z o.o.**

Platintojas: UAB "LAUREX"

Kaunas, Partizanų 15b, tel. 771700, info@laurex.lt, www.laurex.lt,

Vilnius, Linkmenų 35a, tel. 8656-40419, vilnius@laurex.lt.

Lakas baldams

Paskirtis: naujos kartos vandeniui skiedžiamas akrilinis lakas skirtas medžio ir medienos gaminių (baldų, sienų medinių apdailos elementų, dailylenčių ir pan.) lakavimui patalpų viduje: gyvenamųjų, ikimokyklinių vaikų įstaigų, mokyklų, ligoninių ir kt. Lakuoti paviršiai neturi būti veikiami vandens ir kitų agresyvių tirpalų. Sukuria dekoratyvinę, negeltonuojančią dangą, atsparią vandeniui ir cheminėms medžiagoms, tokioms kaip alkoholis ir valymo priemonių tirpalai. Lakas gaminamas iš kokybiškų, aplinkai saugių žaliavų, o moderni receptūra užtikrina didesnę mechaninį atsparumą ir lako dangos ilgaamžiškumą bei ilgesnį tarnavimo laiką. Bespalvis lako variantas turi atitiktis **Europos Sąjungos „Žaislų saugos“ reglamentui sertifikata (EN 71-3)**.

Savybės:

- bekvapis,
- hipoalerginis (Dirginančių ir jautrinančių savybių sertifikatas),
- ekologiškas,
- išsaugo natūralią medienos spalvą,
- greitai džiūstantis.

Spalva, plėvelės išvaizda: bespalvis, blizganti arba pusiau matinė.

Išeiga: apie 10-12 m²/l vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus grubumo ir įgeriamumo.

Techniniai parametrai:

PARAMETRAS

Nekimba dulkės 23±2°C, (h)

Sekantis sluoksnis, (h)

REIKŠMĖ

po 2

po 4-8

Produkto subkategorija – 1.1.5/VDM (1.1.e pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 130 g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 130 g/l.

Galiojimo terminas: geriausias iki datos, nurodytos ant pakuotės. Sandėliuoti sandarioje pakuotėje, aukštesnėje negu 0°C temperatūroje.

Lakavimo būdas: teptuku, voleliu.

Skiediklis: vanduo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 2.

Paviršiaus paruošimas: paviršius turi būti švarus, sausas, nuriebalintas, nušlifluotas 180-240 numerio šlifavimo popieriumi, pašalintos dulkės. Pašalinti seno lako plėvelės.

Lakavimas: laką prieš naudojimą gerai išmaišyti. Lakuoti neskiestu laku, teptuku arba voleliu išilgai medžio piešinio. Geriausias dekoratyvinis efektas išgaunamas lakuojant teptuku. Lakuojant paskutinį sluoksnį rekomenduojama prieš tai buvusį sluoksnį pašiaušti 180-240 numerio šlifavimo popieriumi ir gerai nuvalyti dulkes. Pašiaušti prieš tai buvusį sluoksnį reikia ir tuomet, kaip tarp lakavimų praėjo daugiau kaip 24 valandos.

Papildoma informacija: Lakuoti kai pagrindo ir aplinkos temperatūra lakavimo ir džiūvimo metu yra tarp +15°C ir +25°C, medienos drėgnumas - 7% ÷ 11%. Žema temperatūra ir didelė oro drėgmė pailgina dangos džiūvimo laiką. Baigus darbus įrankius valyti vandeniui.

Prekybinė pakuotė: 0,75L.

Aukščiau išdėstyta informacija paremta mūsų geriausiomis žiniomis ir aktuali nuo išleidimo dienos. Gamintojas pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo.