



Gamintojas: **PPG Deco Polska Sp. z o.o.**

Platintojas: UAB "LAUREX"

Kaunas, Partizanų 15b, tel. 771700, info@laurex.lt, www.laurex.lt,
Vilnius, Linkmenų 35a, tel. 8656-40419, vilnius@laurex.lt.

Lakas parketui Parkiet Expres

Paskirtis: naujos kartos vandeniui skiedžiamas akrilinis-poliuretalinis lakas skirtas parketo ir medinių grindų lakavimui patalpų viduje. Sukietėjusi lako plėvelė atspari trinčiams, mechaniniams pažeidimams, valymo priemonių tirpalams ir šviesai. Lako naudojimas užtikrina didesnę grindų dangos mechaninį atsparumą ir ilgaamžiškumą bei ilgesnį tarnavimo laiką. Rekomenduojama naudoti gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose su vidutiniu eismo intensyvumu.

Savybės:

- didelis atsparumas įbrėžimams ir trinčiams,
- plėvelė atspari dėmėms, vandeniui ir valymo tirpalams,
- trumpas džiūvimo laikas,
- paryškina natūralų medžio piešinį,
- ekologiškas.

Spalva, plėvelės išvaizda: bespalvis, blizganti arba pusiau matinė.

Išeiga: apie 10-12 m²/l vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus grubumo ir įgeriamumo.

Techniniai parametrai:

PARAMETRAS

Džiūvimo laikas 23±2°C, (h)

Sekantis sluoksnis, (h)

REIKŠMĖ

10

po 4-8

Produkto subkategorija – 1.1.5/VDM (1.1.e pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 130 g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 130 g/l.

Galiojimo terminas: geriausias iki datos, nurodytos ant pakuotės. Sandėliuoti sandarioje pakuotėje, aukštesnėje negu 0°C temperatūroje.

Lakavimo būdas: teptuku, voleliu.

Skiediklis: vanduo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 3.

Paviršiaus paruošimas: paviršius turi būti švarus, sausas, nuriebalintas. Nešvarius paviršius ir seno lako sluoksnį nušlifuoti 100-120 numerio šlifavimo popieriumi, pašalinti dulkes.

Lakavimas: laką prieš naudojimą gerai išmaišyti. Lakuoti tiesiai ant medienos (be gruntavimo) 3 sluoksniais, sunaudojant 80-100g/m² lako vienam sluoksniui. Sekantis

sluoksnis lakuojamas po 4÷8 valandų džiovinimo (priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir drėgnumo). Prieš lakuojant paskutinį sluoksnį rekomenduojama prieš tai buvusį sluoksnį pašiaušti 180-240 numerio šlifavimo popieriumi ir gerai nuvalyti dulkes. Pašiaušti prieš tai buvusį sluoksnį reikia ir tuomet, kaip tarp lakavimų praėjo daugiau kaip 24 valandos. Lakuojant egzotinių rūšių arba buko grindis būtina naudoti izoliuojantį gruntą. Prieš lakavimą rekomenduojama atlikti bandomąjį lakavimą ir patikrinti lako suderinamumą.

Norint tinkamai apsaugoti medines grindis, reikia kietų medžio rūšių (ąžuolo, uosio) vidutiniškai eismo apkrautų grindų lakavimui sunaudoti min. 300g/m² lako ir stipriai eismo apkrautų grindų arba grindų iš minkštų medžio rūšių (pušies) lakavimui – 400 g/m².

Papildoma informacija: Lakuoti kai pagrindo ir aplinkos temperatūra lakavimo ir džiūvimo metu yra tarp +15°C ir +25°C, medienos drėgnumas - 7% ÷ 11%. Žema temperatūra ir didelė oro drėgmė pailgina dangos džiūvimo laiką. Pilną mechaninį atsparumą lako plėvelė įgyja po 3-4 parų. Baigus darbus įrankius valyti vandeniu.

Prekybinė pakuotė: 0,75L, 5L.

Aukščiau išdėstyta informacija paremta mūsų geriausiomis žiniomis ir aktuali nuo išleidimo dienos. Gamintojas pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo.