

MULTIMETAL

Antikoroziniai metalo dažai



PASKIRTIS



Šie modernūs akrilinės dervos pagrindu pagaminti antikoroziniai metalo dažai suteikia 11 metų apsaugą nuo korozijos. **Tinka įvairių rūšių metalui****, pvz.: cinkuotai skardai, plienui, geležiai, variui ir aliuminiui, dažyti. Galima dengti tiesiai ant metalo nenaudojant grunto. Taip pat galima dengti tiesiai ant surūdijusių paviršių (prieš dengiant paviršių reikia kruopščiai nuvalyti – pašalinti birias rūdis ir seną atšokusį dažų sluoksnį). Tinka cinkuotai skardai, plienui ir aliuminiui dažyti ir perdažyti (prieš dengiant būtina patikrinti sukibimą). **Universalūs** – tinka betoniniams paviršiams (išskyrus grindis), neglazūrotai keramikai, medienai, medienos plokštėms ir kt. statybinėms medžiagoms. Galima naudoti tvoroms, vartams, stogams, skardiniams lietvamzdžiams ir latakams, metaliniams fasadams, vamzdžiams, lauko baldams, palangėms, radiatoriams. Puikiai tinka anksčiau dažytiems (taip pat ir aliejiniams dažais) paviršiams perdažyti. Šių dažų lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis tris kartus mažesnis nei įprastų antikorozinių dažų.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- Suteikia 11 metų apsaugą nuo korozijos*
- Nereikia grunto
- Galima dengti tiesiai ant surūdijusio paviršiaus (tinkamai jį paruošus)
- Greitai džiūsta – antrą sluoksnį galima dengti jau po 4 valandų
- Tinka interjerui ir eksterjerui
- Tinka įvairių rūšių metalui**
- Universalūs – tinka betonui, medienai, neglazūrotai keramikai ir milteliniais dažais dengtiems paviršiams (pašlifavus)
- Atsparūs atmosferos poveikiui
- Puiki dengiamoji geba
- Labai gerai sukimba su įvairiais paviršiais
- Sudaro patvarią elastingą dangą
- Matiniai

* Jei per 11 metų nuo dažų įsigijimo dienos ant paviršiaus, dažyto ir naudoto pagal gaminio techninių duomenų lapą pateiktą naudojimo instrukciją, atsiras korozija, pateikus pirkimo įrodymą „PPG Deco Polska“ išnagrinės skundą ir, jei jis bus pagrįstas, klientas gaus tokį pat kiekį dažų. Norint gauti garantiją ant dengiamo paviršiaus neturi būti korozijos židinių, turi būti dengiami 3 sluoksniai dažų (šlapios dangos vieno sluoksnio storis turi būti 100 mikronų).

** Prieš dažant rekomenduojame išbandyti.

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	10 spalvų (pagal spalvyną RAL)
Blizgumas	matiniai



UAB „Tikkurila“ • Sietyno g. 8 • LT-04304 Vilnius • Tel. +370 5 270 64 13
Įmonės kodas 211523370 • El. paštas info.lt@ppg.com • tikkurila.lt

Dėl smulkesnės informacijos ir susijusių dokumentų prašom kreiptis nemokama konsultacijų linija **8 800 00018**

	Tankis esant +20±0,5 oC temperatūrai (g/cm³)	ne daugiau kaip 1,3
	Sausasis likutis (g/cm³)	ne mažiau kaip 45 proc.
Application 	Sluoksnių skaičius	2-3
	Džiūvimo trukmė (esant +23±2 oC temperatūrai)	galima liesti po 1 val. (esant mažai temperatūrai ir dideliame oro drėgnume džiūsta ilgiau)
	Kitų sluoksnių galima dengti	po 4 val.
	Įrankiai	teptukas, volelis, purkštuvas
	Rekomenduojami įrankiai „Progold“	teptukas „Premium Mix“, ovalus teptukas, plokščias teptukas 6550, veltinio volelis, veltinio volelis „Extra“, grindų mikropluošto volelis 120, volelis „Perlon Extra“
	Išeiga (vieno sluoksnio)	iki 11 m ² /l (reali išeiga priklauso nuo dengiamo paviršiaus rūšies, įgeriamumo bei šiuurkštumo, taip pat nuo naudojamų įrankių ir dengimo būdo)
	Įrankių valymas	plaukite vandeniu

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Dengiamas paviršius turi būti tvirtas, sausas ir švarus, turi būti pašalintas vaškas, riebalai ir birios dalelės. Paviršiaus nuvalymas ir riebalų pašalinimas turi įtakos dangos kokybei ir patvarumui.
- **Metalas.** Prieš dengdami paviršių kruopščiai nuvalykite. Šlifavimo popieriumi, vieliniu šepetiu arba šlifuoekliu pašalinkite atšokusią seną dangą ir rūdis, kruopščiai pašalinkite riebalus tinkamu valikliu ir nuplaukite vandeniu. Aliumininius ir varinius elementus pašlifaukite smulkiagrūdžiu šlifavimo popieriumi ir nuvalykite dulkes bei riebalus. Prieš dengdami varinį paviršių kruopščiai pašalinkite žalią apnašą (patiną). Prieš dengdami aliumininį paviršių patikrinkite, ar dažai gerai su juo sukimba.
- **Įgeriantys paviršiai** (pvz., betonas). Pašalinkite purvą, samaną, riebalus, atšokusią seną dangą bei birias daleles ir kruopščiai nugaruntuokite (pvz., gruntu „Progold Acryl Grunt“).
- **Mediena ir interjerui skirtos medienos plokštės** (OSB plokštės, vandeniui atspari fanera, HDF plokštės). Pagrindas turi būti švarus ir sausas (interjerui skirtų medienos plokščių ir medienos drėgnis turi neviršyti 11 proc., o eksterjerui skirtos medienos – 16 proc.). Kad pašalintumėte dervų arba gamyklinio impregnanto likučius, paviršių švelniai pašlifaukite smulkiagrūdžiu šlifavimo popieriumi (grūdėtumas 150–220). Kad apsaugotumėte lauke naudojamą medieną nuo biokorozijos, padenkite ją gruntu „Drewnochron Impregnat Grunt“ pagal jo naudojimo instrukciją.
- **Perdažymas.** Prieš perdažydami anksčiau dažytą paviršių tinkamai jį paruoškite. Pašalinkite visus defektus (užglaistykite tinkamu glaistu, parinktu pagal dengiamo paviršiaus rūšį ir aplinkos sąlygas). Pašlifaukite šlifavimo popieriumi, kad pagerintumėte sukibimą ir pašalintumėte nešvarumus, nuvalykite riebalus ir leiskite išdžiūti. Tada atlikite bandomąjį

dažymą, kad galėtumėte įvertinti sukibimą, dažų suderinamumą ir galutinį rezultatą. Jei rezultatas tinkamas, galima dažyti.

DAŽYMAS


- Dažai yra paruošti naudoti, jų skiesti nereikia.
- Prieš naudodami kruopščiai išmaišykite (stebėkite, kad nesusidarytų oro burbuliukų).
- Denkite 2–3 sluoksnius.
- Norint užtikrinti ilgalaikę apsaugą nuo korozijos reikia dengti 3 sluoksnius (šlapios dangos vieno sluoksnio storis turi būti 100 mikronų).
- Kitą sluoksnį galima dengti po 4 valandų.
- Dažykite, kai aplinkos temperatūra yra nuo +8 iki +25 °C ir 3 °C aukštesnė nei rasos taškas, o santykinis oro drėgnis mažesnis nei 80 proc.
- Esant mažai temperatūrai, pernelyg dideliame oro drėgnume ir storam sluoksniui džiūvimo trukmė yra didesnė ir reikia ilgiau palaukti prieš dengiant kitą sluoksnį.
- Galutinis rezultatas priklauso nuo dažomo paviršiaus būklės ir jo paruošimo.
- Baigę dažyti nedelsdami nuplaukite visus įrankius.
- Naudojant purkštuvą:
 - Antgalio skersmuo 2–2,2 mm
 - Oro slėgis 0,3 MPa

**PAPILDOMA
INFORMACIJA**

**DSS ir gaisrinės saugos
rekomendacijos**

Dažydami ir po dažymo patalpas vėdinkite tol, kol išnyks būdingas kvapas. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Laikykites ant pakuotės pateiktų nurodymų. Daugiau informacijos rasite gaminio saugos duomenų lape.

LOJ

Leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/d) pagal direktyvą 2004/42/EB (nuo 2010 m.) 130 g/l. LOJ kiekis gaminyje ne daugiau kaip 130 g/l.

Sandėliavimas

Laikykite nuo +5 iki +35 °C temperatūroje. Saugokite nuo šalčio.

Pakuočių dydžiai

0,65 l, 2,5 l.

**Tinkamumo naudoti
terminas**

36 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

**Dokumento sukūrimo
data**

2023 m. rugsėjis.

Šiame techninių duomenų lape pateikta informacija parengta remiantis gamintojo turimomis žiniomis ir galioja paskelbimo dieną. „PPG Deco Polska Sp. z o.o.“ neprisiima atsakomybės už jokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo gaminio laikymo, tvarkymo, transportavimo ar naudojimo. Gaminio techninių duomenų lape pateikta informacija neturėtų būti interpretuojama kaip jo kokybės garantija. „PPG Deco Polska Sp. z o.o.“ turi teisę keisti gaminio techninių duomenų lapą be išankstinio įspėjimo.



UAB „Tikkurila“ • Sietyno g. 8 • LT-04304 Vilnius • Tel. +370 5 270 64 13

Įmonės kodas 211523370 • El. paštas info.lt@ppg.com • tikkurila.lt

Dėl smulkesnės informacijos ir susijusių dokumentų prašom kreiptis nemokama konsultacijų linija **8 800 00018**