



Gamintojas: **PPG Deco Polska Sp. z o.o.**

Platintojas: UAB "LAUREX"

Kaunas, Partizanų 15b, tel. 771700, info@laurex.lt, www.laurex.lt,

Vilnius, Linkmenų 35a, tel. 8656-40419, vilnius@laurex.lt.

POLINIT

Akriliniai dažai fasadams ir vidaus darbams

Paskirtis: skirti tinko, betono, plytų, struktūrinio tinko, gipso kartono, popierinių ir stiklo pluošto tapetų, o taip pat anksčiau akriliniais arba lateksiniais dažais dažytų paviršių, gerai sukibusių su pagrindu, perdažymui.

Savybės:

- hidrofobiniai, su silikono priedu – neleidžia įsiskverbti vandeniui,
- atsparūs atmosferos poveikiui: lietai, šalčiui, UV spinduliams,
- didelio mechaninio atsparumo,
- labai atsparūs šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN 13300,
- didelė išeiga: iki 8 m²/l fasadams, iki 12 m²/l vidinėms sienoms,
- lauko ir vidaus darbams.

Spalva, blizgesys: 18 standartinių spalvų. Matiniai.

Techniniai parametrai:

PARAMETRAS	NORMA	REIKŠMĖ
Klumpumas pagal Brokfildą 20±2°C, (mPas)	ISO 2555	3500÷6000
Tankis 20±0,5°C, (g/cm ³)	EN ISO 2811-1	iki 1,5
Džiūvimo laikas 23±2°C, (h)	PN-C-81519	2
Sekantis sluoksnis, (h)		po 2
Nelakių medžiagų kiekis, min. (svorio %)	EN ISO 3251	≥50,0
Atsparumas šlapiam šveitimui	EN 13300	1 klasė
Blizgesys	EN 13300	matiniai

Produkto subkategorija – 1.1.3/VDM (1.1.c pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 40g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 30 g/l.

Galiojimo terminas: 36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Dažymo būdas: teptuku, voleliu, purkštuvu.

Išeiga: iki 12 m²/l – vidinėms sienoms, iki 8 m²/l - fasadams, vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus šiurkštumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 1-2

Paviršiaus paruošimas: nuo paviršiaus turi būti gerai nuvalytos dulkės ir riebalinės dėmės. Anksčiau klijiniais dažais dažytą paviršių nuvalyti ir pagrindą nuplauti vandeniu, emulsiniais – nuvalyti blogai sukibusius su pagrindu dažus ir nuvalyti nešvarumus. Naujai dažomus tinkuotus ir labai geriančius paviršius prieš dažymą nugruntuoti gruntu Acryl Grunt. Paviršiaus įgeriamumo ir atspalvio išlyginimui naudoti gruntinius dažus Grunt Lateksowy. Suodžių, tepalų ir kt. dėmes izoliuoti dėmes izoliuojančiais dažais Renostyl Plus.

Dažymas: Dažus prieš dažymą gerai išmaišyti. Dažyti 1-2 kartus. Esant reikalui, dažus galima atskiesti įpilant iki 5 proc. vandens. Kitas sluoksnis dažomas išdžiūvus pirmajam bet ne anksčiau kaip po 2 val. nuo pirmo sluoksnio nudažymo (esant 20°C temperatūrai).

Įrankius plauti vandeniui.

Papildoma informacija: Naujai tinkuotus paviršius dažyti po 4 savaitių nuo tinkavimo darbų pabaigos. Pilną mechaninį atsparumą dažų plėvelė įgyja po 4 savaitių. Dažymo metu dažomo paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti tarp +5°C ir +30°C, oro drėgnumas tarp 45 ir 80%. Nedažyti esant labai mažam sąl. oro drėgnumui. Žema temperatūra ir didesnis oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką. Dažant voleliu arba teptuku dėl netinkamai parinktų įrankių, dažymo technikos arba esant netinkamai temperatūrai bei oro drėgnumui kai kurios spalvos gali dengtis dryžiais. Vienos spalvos darymui ir dažant tą pačią plokštumą naudoti tos pačios partijos gaminį. Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Prekybinė pakuotė: 1L, 3L, 5L, 10L.

Aukščiau išdėstyta informacija paremta mūsų geriausiomis žiniomis ir aktuali nuo išleidimo dienos. Gamintojas pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo.

Leidimas: 2023 m. rugpjūtis.