

Sigma Torno Aqua Satin

100 % akrilinis emalis lauko ir vidaus darbams

Paskirtis:

Naudojamas kaip gruntinis ir baigiamasis dažas medžio ir medienos gaminių dažymui. Juo galima dažyti ir antikoroziniu gruntu nudažytus metalinius bei atitinkamai paruoštus plastikinius paviršius.

Produkto savybės:

- atsparus UV spinduliams,
- atsparus atmosferos poveikiui,
- atsparus įbrėžimams ir šveitimui,
- greitai džiūsta,
- labai gerai dengia,
- praleidžia vandens garus.

Spalva: Balta ir kitos spalvos Color Pro spalvinimo sistemoje pagal NCS ir RAL katalogus.

Plėvelės išvaizda: šilko blizgesio.

Techniniai parametrai:

Rodiklis	Norma	Reikšmė
Tankis 23°C [g/cm ³]	EN ISO 2811-1	1,24
Nelakių medžiagų kiekis, [% svorio]	EN ISO 3251	41
Rekomenduojamas sausos plėvelės storis, [μ] (vieno sluoksnio)	EN ISO 2808	30
Nekimba dulksės [h]	EN ISO 1517	po 0,5
Sausa palietus [h]	EN ISO 1517	po 1,5
Sausa [h]	EN ISO 1517	2,5
Sekantis sluoksnis 23±2°C		po 4,5 h
Pliūpsnio temperatūra [°C]	EN ISO 1523	39

Produkto subkategorija – 1.1.4/VDM (1.1.d pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 130g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 130 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Teptuku, voleliu, purkštuvu.

Įrenginys	Slėgis min.(Bar)	Optimalus antgalis	Filtrai	Skiedimas	Pastabos
Graco HVLP TURBO FORCE 9,5	0,7	3	-	0%	-

Išiga: iki 14 m²/l vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus lygumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 2

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus, kibus. Naujai lauke dažomą medinį paviršių impregnuoti bespalviu impregnantu ir nudažyti Sigma Torno dažais. Alkidiniais dažais dažytus paviršius nuvalyti ir pašiaušti šlifavimo popieriumi. Plastikinius paviršius nuriebalinti, pašiaušti smulkiu šlifavimo popieriumi, nuvalyti dulkes ir atlikti sukibimo testą. Metalinį paviršių nugruntuoti antikoroziniu gruntu. Perdažomus anksčiau dažytus paviršius pašiaušti šlifavimo popieriumi, nuvalyti dulkes, nugruntuoti gruntu Sigma Torno Primer.

Platintojas Lietuvoje: UAB "LAUREX". Kaunas, Partizanų 15b, tel. /37/ 771700, Vilnius, Linkmenų 35a, tel./656/ 40419.



Sigma Torno Aqua Satin

100 % akrilinis emalis lauko ir vidaus darbams

Dažymas

Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti. Esant reikalui skiesti įpilant iki 5 % vandens.

Papildoma informacija:

Dažymo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti didesnė kaip +7°, oro drėgnumas neviršyti 85%, medienos drėgnumas neviršyti 16%. Įrankius plauti vandeniu. Baltos spalvos emalis nėra skirtas spalvinimui. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Fasavimas: 1 ir 2,5 L.
