



Gamintojas: PPG Deco Polska Sp. z o.o.

Platintojas: UAB "LAUREX"

Kaunas, Partizanų 15b, tel.771700, [info@laurex.lt](mailto:info@laurex.lt), [www.laurex.lt](http://www.laurex.lt),  
Vilnius, Linkmenų 35a, tel. 8656-40419, [vilnius@laurex.lt](mailto:vilnius@laurex.lt).

---

### Antikorozinis gruntas lauko ir vidaus darbams

**Paskirtis:** skirtas plieninių konstrukcijų, plieninių ir ketaus paviršių bei vario ir aliuminio elementų gruntavimui prieš dažant juos alkidiniu, alkidiniu modifikuotu, akriliniu ar chlorkaučukiniu emaliu patalpų viduje ir lauke. Jis gali būti naudojamas laikinai gaminių apsaugai nuo korozijos transportavimo ir sandėliavimo metu. Grunto danga pasižymi matiniu paviršiumi, geromis antikorozinėmis savybėmis ir mechaniniu atsparumu. Naudojant su Dekorol Chlorkaučukiniu emaliu gruntas puikiai apsaugo metalą nuo korozijos (C2 H klasė pagal PN-EN ISO 12944).

**Savybės:**

- pagrindinė metalo apsauga,
- atsparus smūgiams,
- didelis dangos kietumas ir lankstumas,
- greitai džiūstantis,
- itin efektyvus,
- labai gera antikorozinė apsauga (kartu su viršutiniu sluoksniu),
- plėvelė atspari temperatūrai iki +100°C,
- dviejų funkcijų apsaugos nuo korozijos sistema: hermetiškas barjeras apsaugo pagrindą nuo drėgmės prasiskverbimo, korozijos inhibitorius aktyviai apsaugo nuo rūdžių susidarymo.

**Spalva, blizgesys:** 3 standartinių spalvų (raudono oksido, šviesiai pilka, juoda), matinis.

**Techniniai parametrai:**

PARAMETRAS	NORMA	REIŠMĖ
Klumpumas pagal Brokfildą 20±2°C, (mPas)	ISO 2555	60÷120
Tankis 20±0,5°C, (g/cm <sup>3</sup> )	EN ISO 2811-1	apie 1,45
Džiūvimo laikas 23±2°C, (h)	PN-C-81519	24
Sekantis sluoksnis, (h)		po 18

*Produkto subkategorija – 1.1.9/TDM (1.1.i pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 500g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 500 g/l.*

**Galiojimo terminas:** 36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos. Sandėliuoti originalioje sandarioje pakuotėje, 0 ÷ +30°C temperatūroje.

**Dažymo būdas:** teptuku, voleliu, purkštuvu.

**Skiediklis:** alkidiniams gaminiams.

**Išėiga:** iki 11 m<sup>2</sup>/l vienam sluoksniui.

**Rekomenduojamas sluoksnių kiekis:** 1-2.

Paviršiaus paruošimas: nuo metalinių ir ketinių paviršių gerai nuvalyti rūdis bei senų dažų plėvelės. Gruntuojamas paviršius turi būti švarus, sausas, nuriebalintas. Aliuminio ir vario paviršius pašiaušti šlifavimo popieriumi, nuvalyti dulkes, nuriebalinti skiedikliu alkidiniams gaminiams.

Gruntavimas: gruntą prieš dažymą gerai išmaišyti. Esant reikalui gruntą galima skiesti įpilant iki 3% skiediklio pagal tūrį. Gruntuoti 1-2 sluoksniais priklausomai nuo aplinkos sąlygų ir reikalingos antikorozinės aplinkos. Rekomenduojamas vieno sluoksnio sausos plėvelės storis - 40÷65 µ.

Papildoma informacija: gruntavimo ir džiūvimo metu pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +5°C iki +25°C ir ne mažiau kaip +3° aukštesnė už rasos taško temperatūrą. Aplinkos drėgnumas neturi viršyti 80%. Žema temperatūra ir didelė oro drėgmė pailgina dangos džiūvimo laiką. Produkto naudojimas aukštesnėje kaip +25°C gali sukelti netinkamą takumą ir per greitą tirpiklio išgaravimą, o tai neigiamai veikia dangos ilgaamžiškumą. **Dažyti nugruntuotus paviršius galima po 24 valandų (išskyrus chlorkaučukiniu emaliu, kuriuo dažyti galima po 72 valandų).** Cinkuotų paviršių gruntuoti nerekomenduojama. Dažymo ir džiūvimo metu patalpą vėdinti kol neliks specifinio kvapo. Baigus darbus įrankius valyti alkidinių dažų skiedikliu. Atskiros grunto partijos gali šiek tiek skirtis spalvos atspalviu ir blizgesio lygiu. Jei turite produktų iš skirtingų gamybos partijų, rekomenduojama juos sumaišyti. Grunto negalima naudoti kaip paskutinio sluoksnio.

Prekybinė pakuotė: 0,5L, 0,9L, 5L, 10L (priklausomai nuo spalvos).

*Aukščiau išdėstyta informacija paremta mūsų geriausiomis žiniomis ir aktuali nuo išleidimo dienos. Gamintojas pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo.*

Leidimas: 2022 m. spalio.