

Platintojas: UAB "LAUREX"

Kaunas, Partizanų 15b, tel.771700, tel./faks.312285

Vilnius, Linkmenų 35a, tel.2153022

Klaipėda, Sandėlių 13, tel. 381188

ARULITH L HAFTPUTZGIPS (GIPSINIS TINKAS)

Produkto aprašymas: SCHWEPA Arulith L naudojamas sienų išlyginimui rankiniu būdu. Jis atitinka skiedinio grupę P IV b pagal DIN 18550 ir gali būti naudojamas bet kokiam sienų ir lubų tinkavimui patalpų viduje. Tinka virtuvių bei vonios kambarių sienų išlyginimui.

Savybės: SCHWEPA Arulith L pasižymi aukštu padengimu ir ypatingai geru sukibimu. Maksimali frakcija – 0,3 mm.

Panaudojimo sritis: SCHWEPA Arulith L naudojamas visų įprastinių tinko bei betono paviršių išlyginimui, remonto bei papildomo tinkavimo darbams.

Išėiga: Tinko storis 8 mm - apie 6 -7 kg/m² (apie 5,0 m²/ 30 kg maišui)

Tinkavimo storis: nuo 5 iki 25 mm (Atkreipti dėmesį į rekomenduojamą tinko sluoksnį: 8 mm/DIN 18550).

Iš 100 kg sauso mišinio gaunama apie 125 l skiedinio.

Darbas: Tinkuojamas paviršius turi būti tvirtas, sausas ir neapledėjęs. Prieš pradėdant darbus nuo tinkuojamo paviršiaus pašalinamos dulksės, nešvarumai, byrantys sluoksniai, drožlių likučiai, nuodegos ir pan. Besioksiduojančias metalines detales prieš tinkavimą apsaugoti nuo korozijos. Stipriai sugeriančius tinko pagrindus gruntuoti. Negalima tinkuoti ant šviežio arba drėgno betono.

Maišą Arulith L tinko (30 kg) ranka arba mechanine maišykle gerai sumaišyti (vientisai) su maždaug 21 litru švaraus vandens. Arulith L sunaudoti per 20 minučių nuo sumaišymo. Jam pakankamai sustingus, šiek tiek sudrėkinti ir užtrinti. Apdirbimo laikas priklausomai nuo pagrindo rūšies, tinko sluoksnio ir oro sąlygų yra apie 90 minučių. Po tinkavimo patalpas gerai vėdinti.

Tuo pat kai tinkas susiriša, betono dangos plokštėse ties kraštais skersai įpjauti tinko plotus.

Sandėliavimas: laikyti vėsioje ir neužšalanciose patalpose ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Kokybės kontrolė: Visi mūsų produktai nuolat tikrinami mūsų nuosavoje laboratorijoje. Papildomai produktai kontroliuojami remiantis DIN 18557: skiedinių gamyba, priežiūra ir tiekimas.
