



Fugenspachtel

Gipsinis glaistas gipso kartono plokštėms ir siūlių sandarinimui be armavimo juostos

Panaudojimas:

HAERING Fugenspachtel skirtas gipso kartono ir gipso plokščių siūlių užpildymui ir glaistymui nenaudojant armavimo juostos.

Pagrindas/paruošimas:

Fugenspachtel supilti į vandenį, leisti įsigerti ir išmaišyti iki vientisos masės. Nedėti jokių kitų priedų. Stipriai sugeriančius paviršius sudrėkinti vandeniui. Naudojant Fugenspachtel kaip siūlių glaistą gipso kartono plokštėms su arba be HKR, o taip pat gipso plaušo plokštėms reikia atkreipti dėmesį plokščių gamintojo nurodymus ir į tai, kad gipso kartono plokščių su HKR išilginė siūlė bei priekinė briauna būtų dengiamos naudojant Fugenspachtel per 2 kartus.

Padengimas:

Pilnai sukietėjusį ir išdžiūvusį paviršių galima dažyti arba klijuoti tapetais.

Techniniai duomenys:

Atsparumas spaudimui: $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$

Vandens poreikis: apie 12,5 l 25 kg

Rišimosi trukmė: apie 50 minučių.

Išėiga:

Iš HAERING FUGENSPACHTEL 25 kg maišo paruošiama apie 25kg šviežio skiedinio.

Sandėliavimas:

Sandėliuojant sausose patalpose, aukštesnėje kaip 0°C temperatūroje, originalioje pakuotėje: geriausias 6 mėn. nuo pagaminimo dienos, nurodytos ant pakuotės.

D-74199 Untergruppenbach- Unterheinriet Mühlstr. 2-10 Telefon 07130/4702-0 Telefax 07130/4702-10

Platintojas: UAB „Laurex“, Partizanų 15b, Kaunas, tel. /37/ 771700. Padaliniai: Vilniuje – Zarasų 5, tel. 2153022, Klaipėdoje – Šilutės pl. 23 – 23a, tel. 381188.