

Glaistas Professional

Paskirtis: paruoštas naudojimui glaistas skirtas cementinio-kalkinio ir gipsinio tinko, gipso kartono plokščių paviršių patalpų viduje baigiamajam išlyginimui. Glaistas lengvai tepamas, išlyginamas ir šlifuojamas.

Privalumai:

- lengvai dedamas ir apdirbamas;
- plastiškas;
- baltas;
- praleidžia vandens garus;
- pritaikytas glaistyti purkštuvu,
- leidžia atlikti Dekoral Professional vidinių produktų pataisymus.

Spalva: balta.

Techniniai duomenys

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
|--|---------------|---------|
| Tankis 20±0,5°C, [g/cm ³] | EN ISO 2811 | 1,85±5% |
| Plėvelės džiūvimo trukmė 23±2°C, [h] | PN-C-81519 | 12 h |
| Sekantis sluoksnis, [h] | | po 12 h |
| Kapiliarinis vandens pralaidumas – [kg/m ² /h0,5] | PN-97/B-10106 | ≥ 0,5 |
| Sukibimas su pagrindu: | PN-85/B-04500 | |
| su betonu: | | |
| sauso | | ≥ 0,5 |
| šlapio | | ≥ 0,4 |
| su cementiniu-kalkiniu tinku: | | |
| sauso | | ≥ 0,4 |
| šlapio | | ≥ 0,3 |
| su gipso-kartono plokšte: | | |
| sausa | | ≥ 0,1 |

Produkto subkategorija – 1.1.1/VDM (1.1.a pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 30 g/l.

Galiojimo terminas: 9 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Glaistymo būdas: trintuve, glaistykle, purkštuvu.

Rekomenduojami įrenginiai:

| Įrenginys | Spaudimas min. [BAR] | Optimali anga | Filtrai [MESH] | Skiedimas | Pastabos |
|-----------------|----------------------|---------------|----------------|-----------|----------|
| Graco Mark V | 220 | 531; 633 | - | 3-8% | - |
| Graco T-Max 506 | 50 | 541; 651 | 18 | 0-5% | - |

Išiga:

- cementiniam-kalkiniam tinkui - 1 m²/1 kg,
- gipsiniam tinkui – 1,5 m²/1 kg,
- gipso kartono plokštėms - 2 m²/1 kg.

Glaistas Professional

Rekomenduojamas sluoksnių skaičius: 1-3.


Paviršiaus paruošimas:

- Pašalinti klajinių dažų likučius ir kitas sukibimą mažinančias medžiagas, pagrindą nuplauti vandeniu.
- Glaistomas paviršius turi būti švarus, sausas, tvirtas.
- Naujus ir stipriai vandenį geriančius paviršius (tinkuotus, gipsinius betoninius ir pan.) nugruntuoti gruntu Akrylit 3000 Grunt Koncentrat.

Glaistymas:

- Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.
- Glaistą ant paviršiaus tepti nerūdijančio plieno įrankiais arba purkštuvu.
- Vieno sluoksnio storis – ne daugiau 1 mm.
- Glaistymo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti tarp +5° ir +20° C, drėgnumas neviršyti 70%.
- Sekantis sluoksnis glaistomas išdžiūvus pirmajam.
- Glaistas pilnai sukietėja per 12 val.
- Šlifuoti smulkaus grūdėtumo šlifavimo tinkleliu arba popieriumi. Nušlifavus nuvalyti dulkes.
- Nuglaistytą ir nušlifuotą paviršių prieš dažymą nugruntuoti Akrylit 3000 Grunt koncentrat arba Podklad Universalny.
- Įrankius plauti vandeniu. Glaistymo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo.

Produktas atitinka standartą LST EN 13963.



Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje 0°C ÷ +30°C temperatūroje. Nesušaldyti.

Prekybinė pakuotė: 18kg, 25 kg.