

PASKIRTIS:

KLEIB C3 gruntavimo preparatas skirtas pagrindo paruošimui prieš dedant akrilinį, siloksaninį, silikoninį arba mozaikinį tinką. Tai neatskiriamas pastatų KLEIB šiluminės izoliacijos sistemos elementas.

PRIVALUMAI:

- ekonomiškas,
- sustiprina paviršių ir reguliuoja įgeriamumą,
- bekvapis,
- draugiškas aplinkai.

SAVYBĖS:

KLEIB C3 yra paruoštas naudojimui akrilo dervos ir mineralinių užpildų pagrindu preparatas. Sudėtyje esantys mineraliniai priedai suteikia nugruntuotiems paviršiams šiurkštumo, kuris palengvina sekančių sluoksnių dėjimą bei padidina tinko sukibimo su pagrindu plotą. Sudaro laikiną fasado apsaugą – iki metų apsaugo netinkuotą fasadą nuo atmosferos poveikio (be mikrobiologinės apsaugos). Preparatą galima spalvinti.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Paviršius turi būti stabilus, tvirtas, lygus, sausas, švarus, kibus.

PREPARATO PARUOŠIMAS:

Preparatas paruoštas naudoti. Jo negalima maišyti su kitomis medžiagomis, skiesti arba tirštinti.

NAUDOJIMAS:

Preparatą prieš naudojimą gerai išmaišyti. Gruntuoti teptuku arba šepečiu lygiu sluoksniu. Armavimo sluoksnį preparatu gruntuoti galima po 72 val. džiovinimo. Aplinkos ir pagrindo temperatūra darbo metu turi būti nuo +5° iki +25° C. Tinkuoti preparatu nugruntuotą paviršių galima jam išdžiūvus, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius po gruntavimo darbų pabaigos. Praleidus šį terminą – būtina patikrinti paviršiaus būklę ir, esant reikalui, pergruntuoti.

Gamintojas garantuoja gaminio kokybę bet neįtakoja teisingo jo panaudojimo. Aukščiau pateikta informacija negali atstoti vykdytojo profesinio pasiruošimo bei prievolių laikytis statybinių normų ir darbo saugos reikalavimų. Kilus abejonėms būtina atlikti naudojimo bandymą arba kreiptis patarimo pas gamintoją arba platintoją.

Techniniai duomenys:

• Tankis	1,71±10% g/cm ³
• Sausų medžiagų kiekis	71,4 % (-3,6/+7,1) [%]
• Aplinkos ir pagrindo temperatūra darbo metu	nuo +5° iki +25° C

Sąnaudos: 0,25 ÷ 0,35 kg/m².

Pakuotė: 8 arba 15 kg.

Galiojimo terminas/sandėliavimo sąlygos: tinkamas vartoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės, sandėliuojant ir transportuojant sandarioje originalioje pakuotėje, +5° ÷ +25°C temperatūroje. **Nesušaldyti.**

Gamintojas: KLEIB Sp.z o.o., Kolejova 15-17, Brześć Kujawski, Lenkija.

PLATINTOJAS: UAB „LAUREX“, Partizanų 15b, Kaunas, tel. (8-37) 771700. Padaliniai: Linkmenų 35a, Vilnius, tel. (8-5) 2153022. www.laurex.lt info@laurex.lt