



# SILIKONINIS IMPREGNANTAS WS

Paruoštas naudojimui

D 1053

## Produkto informacija

<b>Produktas</b>	Transparentinis, vandeniu skiedžiamas, silano/siloksano bazės impregnantas statinių mineralinių paviršių hidrofobizacijai. Be skiediklių. Aukštas vandenys garų pralaidumas.
<b>Paskirtis</b>	Silikoninis impregnantas WS skirtas bespalvei geriančių mineralinių paviršių hidrofobizacijai: plytų, natūralaus smiltainio, mineralinio tinko, betono ir keraminių, dujų silikato bei mineraliniais dažais dažytų paviršių. Gali būti naudojamas pastatų fasadų apsaugai nuo lietaus. Nereikalauja pagrindo sustiprinimo. <b>Savybės:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gerai įsigeria į pagrindą,</li> <li>▪ greitai sukuria hidrofobiškumą,</li> <li>▪ hidrofobiškumas – puikus vandens kondensacijos/karoliukų susidarymo efektas,</li> <li>▪ aukštas atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir šarmams,</li> <li>▪ puikus, ilgalaikis poveikis,</li> <li>▪ sudėtyje nėra plastifikatorių ir skiediklių,</li> <li>▪ labai difuziškas,</li> <li>▪ po išdžiūvimo nesudaro lipnios plėvelės,</li> <li>▪ vandens pagrindu, draugiškas aplinkai.</li> </ul>

## Naudojimas

<b>Pagrindas</b>	Pagrindas turi būti stabilus, sausas, švarus, geriantis. Neaiškių substratų dangų tinkamumas impregnavimui turi būti patikrintas.
<b>Naudojimas</b>	Produktas paruoštas naudojimui. Naudoti neskiestą. Prieš naudojimą produktą gerai išmaišyti arba sukratyti. Impregnantą ant paviršiaus tepti vienodai ir gausiai teptuku, voleliu arba purkšti mažo purškimo laipsnio purkštuvu. Norint išvengti netolygumų, paviršių impregnuoti ne mažiau kaip 2 sluoksniais, „šlapias ant šlapio“. Paviršių gausiai impregnuokite dalimis nuo viršaus iki apačios ir išlyginkite plokščiu teptuku. Paviršius, kurių negalima purkšti, tepkite gerai prigirdytu teptuku arba šepetiu. Tepamo produkto kiekis turi būti parinktas taip, kad tepant nesusidarytų matoma plėvelė. Nenaudoti žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.
<b>Pastabos</b>	Uždengti gretimai esančius neimpregnuotinus statinio paviršius. Naujai impregnuotus paviršius iki išdžiūvimo saugoti nuo lietaus. Per didelį impregnanto kiekį nuo paviršiaus pašalinti valandos bėgyje universalaus skiediklio pagalba.





# SILIKONINIS IMPREGNANTAS WS

## Paruoštas naudojimui

### D 1053

Techniniai duomenys	
<b>Sudėtis</b>	Silikoninė-siloksaninė emulsija, vanduo, priedai, konservantai.
<b>Tankis</b>	Apie 1,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>Spalva</b>	Transparentinė
<b>Pakuotė</b>	10 l / 2,5 l kanistras
<b>Impregnavimas</b>	Purkštuvu, šepėčiu, voleliu, teptuku.
<b>Temperatūra</b>	Pagrindo ir aplinkos turi būti didesnė kaip +5 °C, sąlyginė drėgmė – neviršyti 80%.
<b>Sąnaudos</b>	Dengiant 2 sluoksniais: apie 0,3 - 0,5 l/m <sup>2</sup> mineraliniam ir kalkių – smėlio tinkui, apie 0,5 - 1,5 l/m <sup>2</sup> labai geriantiems paviršiams. Sąnaudos labai priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo ir gali būti tiksliau nustatytos testuojant.
<b>Džiūvimas</b>	Apie 2 - 6 valandas esant +20 °C temperatūrai ir 65 % sąl. oro drėgnumui. Žema temperatūra ir/arba didesnis oro drėgnumas džiūvimo laiką prailgina.
<b>Įrankių valymas</b>	Vanduo, iš karto baigus darbus.
<b>Sandėliavimas</b>	Sandėliuoti originalioje sandarioje taroje, vėsiose, sausose patalpose, aukštesnėje kaip 0°C temperatūroje. Geriausias 12 mėn. nuo pagaminimo dienos, nurodytos ant pakuotės.
<b>LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte</b>	Produkto subkategorija – 1.1.8/VDM (1.1.h pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 1 g/l.
<b>Utilizacija</b>	Perdirbimui atiduoti pilnai ištuštintas talpas. Vadovautis vietinėmis taisyklėmis.
<b>Pastabos</b>	Purškiant dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemonės su filtru P2. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemonės. Saugokite nuo aptaškymo šalia esančius paviršius.

Gaminio techninių duomenų lape esanti informacija parengta pagal naujausias žinias ir technologijas. Ji yra pagrindinė gaminio naudojimo gairė ir neatleidžia jūsų nuo pareigos atlikti darbus pagal statybos praktikos principus bei darbuotojų sveikatos ir saugos taisykles. Išdavus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni duomenų lapai nustoja galioti.  
Atnaujinimo data: 2023-04-13.

Gamintojas: Haering GmbH, Mühlstraße 2-10, 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet, Vokietija, [www.haering.de](http://www.haering.de).

Platintojas: UAB „Laurex“, Partizanų 15b, Kaunas, tel. 771700, Linkmenų 35a, Vilnius, tel. 8656-40419, [www.laurex.lt](http://www.laurex.lt).