

LT

KLEiB
PROFESSIONAL



BALTI KLIJAI

skirti keraminių, akmenų masės plytelių ir akmenų dangos klijavimui, C2ES1

- padidinto sukibimo
- skirti keraminių ir akmenų masės plytelių, akmenų dangos klijavimui
- ypač rekomenduojami naudoti klijuojant natūralaus akmenų dangą
- baltos spalvos, mažina dėmių atsiradimą
- skirti didelio formato plytelėms
- skirti naudojimui viduje ir išorėje
- skirti naudojimui balkonuose ir terasose, ant senų plytelių
- skirti šildomoms grindims
- elastingi
- prailgintos lipnumo trukmės
- atsparūs vandeniui ir šalčiui



PASKIRTIS

KLEiB C12 – balti cementiniai klijai, skirti visų pirma sienų ir grindų dangos iš natūralaus akmenų, klijavimui. Taip pat tinka klijuoti visų rūšių sienų ir grindų (keramines, akmenų masės, cemento ir mozaikines) plyteles patalpų viduje ir išorėje. Klijai KLEiB C12 gali būti naudojami ant bet kokių sausų, lygių ir tvirtų mineralinių pagrindų, taip pat ant gipso kartono plokščių. Ypač rekomenduojami naudoti balkonuose ir terasose, ant fasadų, šildomų grindų.

MIŠINIO PARUOŠIMAS

Klijai paruošiami išpilant sausą mišinį į indą su nustatytu vandens kiekiu ir maišant, kol gaunama vienaalytė masė. Tinkami naudoti po 5 minučių brandinimo ir po pakartotinio permaišymo. Paruoštus klijus reikia sunaudoti maždaug per 3 valandas.

NAUDOJIMO BŪDAS

Klijais padengti pagrindą naudojant plieninę mentelę, o po to tolygiai išlyginti ir suformuoti profiliuotą paviršių. Pridėti plytelę ir tvirtai prispausti ją prie pagrindo. Klijų reikia naudoti tiek, kad pagrindo sąlytis su klijais užimtų mažiausiai 2/3 plytelės paviršiaus. Tvirtinant grindų dangą, klijuojamas visas paviršius. Plytelės padėties pataisymo laikas yra apie 10 minučių. Eksploatuoti grindis arba glaistyti tarpus galima pradėti mažiausiai po 24 valandų. Įrankius plauti vandeniu iš karto po naudojimo.

SUNAUDOJIMAS

Lipniojo sluoksnio storis	Suvartojimas kg/m ²
4 mm	1,8
6 mm	3,8
8 mm	4,8
10 mm	6,2
12 mm	6,7

SANDELIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Klijai transportuojami ir saugojami sausoje aplinkoje sandariuose maišuose. Laikymo laikotarpis yra iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Mišinio proporcijos	0,24-0,26 l vandens 1 kg mišinio 6-6,5 l vandens 25 kg mišinio
Mišinio, pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu	nuo +5°C iki +25°C
Minimalus mišinio sluoksnio storis	2 mm
Maksimalus mišinio sluoksnio storis	10 mm

C12	grynas svoris	vienetų ant padėklo
	25 kg	54