



TECHNINIS APRAŠYMAS

LATEKSINIS GRUNTAS Sniego baltumo gruntiniai dažai

Paskirtis: Skirti skirtingo įgeriamumo ir atspalvio pagrindo gruntavimui. Juo rekomenduojama gruntuoti tinkuotus, gipso kartono plokščių, popierinių tapetų paviršius bei medžio, medienos gaminių, plastiko elementus patalpų viduje. Gruntas palengvina paviršiaus dažymą viršutiniais dažais. Ypač rekomenduojamas kaip gruntas prieš dažant spalvotais įvairios rūšies emulsiniais dažais (akriliniais, lateksiniais, keraminiais, polivinilinėmis). Labai tinka pirmam gipso kartono plokščių ir nevienodos tekstūros paviršių dažymui.

Privalumai:

- ⇒ MULTI ACTION FORMULĖ: gruntuoja, dengia, išlygina,
- ⇒ naujoviška technologija, paremta aukštos kokybės vaškų ir monomineralinio dolomito kompozicija, užtikrina optimalų produkto veikimą – idealiai gruntuoja, išlygina paviršiaus įgeriamumą, faktūrą ir atspalvį, o padidintas dengiamumas įtakoja taupų viršutinių dažų naudojimą,
- ⇒ sulygina paviršiaus įgeriamumą,
- ⇒ pataiso pergruntuotų (blizgių) paviršių sukibimą,
- ⇒ įtakoja vienalaikį viršutinių dažų džiūvimą,
- ⇒ sumažina viršutinių dažų sunaudojimą,
- ⇒ pagerina viršutinių dažų sukibimą,
- ⇒ palengvina dažymą viršutiniais dažais,
- ⇒ pagerina viršutinių dažų dengiamumą,
- ⇒ lygina paviršiaus faktūrą ir atspalvį,
- ⇒ izoliuoja paviršiaus spalvą (rekomenduojamas intensyvių paviršiaus spalvų izoliavimui),
- ⇒ idealiai tinka gipso kartono plokščių gruntavimui,
- ⇒ super išeiga.

Spalva	balta
Plėvelės išvaizda	matinė
Klampumas Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	3000÷5000
Tankis, 20±0,5°C, [g/cm ³]	1,44÷1,54
Nelakių medžiagų kiekis, [% svorio]	54,0÷59,0
Sluoksnių skaičius	1
Plėvelės džiūvimo laikas 23±2°C temp.[h]	2

Dažymas viršutiniais dažais 23°±2°C temp.[h]	po 2
Dažymo būdas	voleliu, teptuku, purkštuvu
Išėiga (vienam sluoksniui)	iki 12 m ² /l priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo bei gruntavimo būdo
Skiediklis	vanduo

Naudojimas

1. Paviršiaus paruošimas

- Pašalinti klajinių dažų likučius, paviršių nuplauti vandeniu.
- Pašalinti blogai su pagrindu sukibusias senų dažų plėveles.
- Gruntuojamas paviršius turi būti švarus, sausas, be įtrūkimų, gerai sukibęs su pagrindu, be korozinės ir biologinės kilmės dėmių.
- Stipriai geriančius paviršius nugruntuoti giluminiu gruntu Aquagrunt.
- Nešvarius paviršius prieš gruntavimą nuplauti vandens ir plovimo priemonių mišiniu. Išdžiovinti.
- Įtrūkimus ir nelygumus išlyginti tinku arba glaistu.
- Plytas, gipso kartono plokštes gruntuoti galima iš karto po sudėjimo, gipsinius tinkus – po 2 savaitių nuo tinkavimo darbų užbaigimo.
- Cementinį tinką gruntuoti galima po 3 savaitių nuo tinkavimo darbų užbaigimo.
- Gipso kartono plokščių sudūrimų glaistytas vietas gruntuoti galima joms išdžiūvus.


2. Gruntavimas

- Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.
- Esant reikalui gaminį galima skiesti įpilant iki 20% vandens (pagal tūrį).
- Išdžiūvusį grunto sluoksnį galima dažyti paviršiniaisiais dažais.

3. Papildoma informacija

- Gruntuoti galima kai gruntuojamo paviršiaus ir aplinkos temperatūra yra nuo +5°C iki + 30°C, oro drėgnumas neviršija 70%.
- Žema aplinkos temperatūra ir aukštas oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką.
- Įrankius plauti vandeniu iš karto po darbų užbaigimo.
- Dažymo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo.

Galiojimo terminas: 36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.



Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje 0°C ÷ +30°C temperatūroje.

Produkto subkategorija – 1.1.7/VDM (1.1.g pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 30 g/l.

Prekybinė pakuotė: 3L, 5L, 10 L