

### Produktas aprašymas

<b>Paskirtis :</b>	Miparox yra antikorozinė apsauginė emulsija purškiama ant surūdijusių metalinių paviršių. Ji sukuria organinį metalo apsauginį sluoksnį, kuris veikia kaip rūdžių stabilizatorius, saugo surūdijusį pagrindą ir efektyviai užkerta kelią naujų rūdžių atsiradimui.
<b>Savybės :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- suformuoja juodai violetinį metalo-organinį apsauginį sluoksnį;</li><li>- kartu yra kaip gruntas prieš dažymą kitais dažais;</li><li>- rūdys yra neutralizuojamos ir pagrindas apsaugomas nuo korozijos;</li><li>- gaisrą lėtinantis poveikis;</li><li>- geras barjeras prieš vandens garus ir dujas;</li><li>- sudėtyje nėra švino ir chromatų;</li><li>- be tirpiklių.</li></ul>
<b>Sudėtis :</b>	ypatinga sintetinė dispersija.
<b>Spalva :</b>	pilka
<b>Specifikacija :</b>	Blizgesys: matinis <b>DIN 67 530</b> Spec. svoris: apie 1.35 g/cm <sup>3</sup> <b>DIN 51 757</b> Klumpumas: 20 - 30 s <b>4 mm DIN</b>
<b>Sandėliavimas :</b>	Mažiausia 2 metus, sandėliuojant sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje aplinkoje. Laikymo temperatūra: nuo +5°C iki +30°C.
<b>LOJ kiekis :</b>	LOJ ribinė vertė produkte (kat.2.5): 840 g/l (nuo 2007m). LOJ ribinė vertė šiame produkte yra maks. 800 g/l.

### Naudojimas

<b>Naudojimo sąlygos:</b>	Darbus atlikti ne žemesnėje kaip + 10°C temperatūroje ir esant ne didesniai kaip 80% oro drėgnumui.
<b>Naudojimo būdas :</b>	Voleliu, teptuku, panardinant arba purškiant. <b>Skiedimas: voleliu, teptuku arba panardinant:</b> neskiestas. <b>Purškiant (oras):</b> Klumpumas : 30s 4 mm DIN Antgalis : 0,8 - 1,8 mm Slėgis : 3 - 5 barai Purškimo operacijos: 1 - 2

Šis lankstinukas skirtas informaciniams tikslams. Pateikta informacija atitinka naujausią techniką ir pagrįsta ilgamete mūsų gaminių gamybos patirtimi. Tačiau jį neatleidžia vartotojo nuo atsakomybės už profesionalių mūsų gaminių tinkamumo ir naudojimo pagal paskirtį patikrinimo atitinkamomis sąlygomis. Būtina laikytis saugos duomenų lapų ir įspėjimų ant pakuotės. Pasilieiname teise bet kuriuo metu keisti ir papildyti informacijos turinį be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimo ją atnaujinti.

<b>Skiedimas :</b>	paruoštas naudoti, jeigu būtinas skiedimas - Mipa VE-Wasser.
<b>Džiūvimo laikas:</b>	nekimba dulksės : po 45 min., dažymas: po to 24 valandų.
<b>Naudojimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- pašalinti palaidas rūdis ir atsisluoksniavusių su rūdimis dažų sluoksnius šlifavimo popieriumi arba plieniniu šepečiu,</li><li>- purvą ir dulkes nuplauti vandeniu,</li><li>- paviršius turi būti nuriebalintas, be aliejaus ir riebalų likučių,</li><li>- užtepus priemonę susidaro juodai violetinis apsauginis sluoksnis,</li><li>- stipriai surūdijusias vietas Miparox rekomenduojama dengti antrą kartą. Antras sluoksnis tepamas išdžiūvus pirmajam. Taip parsiskverbimas į pagrindą yra daug lengvesnis.</li></ul>
<b>Sąnaudos :</b>	apie 15 m <sup>2</sup> / litru.

### **Speciali rekomendacija**

Kada naudojamas kaip aerozolis, prašome perskaityti saugos duomenų lapą.

### **Saugumo nurodymai**

Darbo metu nerūkyti, nevalgyti, negerti. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

### **Įrankių valymas**

Įrankius valyti vandeniu nedelsiant po darbų pabaigos arba prieš ilgesnes pertraukas. Išdžiūvusias plėveles valyti dažų šalinimo priemone Mipa Abbeizmittel.

Šis lankstinukas skirtas informaciniams tikslams. Pateikta informacija atitinka naujausią techniką ir pagrįsta ilgamete mūsų gaminių gamybos patirtimi. Tačiau jie neatleidžia vartotojo nuo atsakomybės už profesionalių mūsų gaminių tinkamumo ir naudojimo pagal paskirtį patikrinimo atitinkamomis sąlygomis. Būtina laikytis saugos duomenų lapų ir įspėjimų ant pakuotės. Pasilieiname teise bet kuriuo metu keisti ir papildyti informacijos turinį be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimo ją atnaujinti.

Platintojas – UAB „Laurex“, Partizanų 15b, Kaunas, tel. 771700, Linkmenų 35a, Vilnius, tel. +370-656-40419. [www.laurex.lt](http://www.laurex.lt)