



Gamintojas: PPG Deco Polska Sp. z o.o.

Platintojas: UAB "LAUREX"

Kaunas, Partizanų 15b, tel.771700, info@laurex.lt, www.laurex.lt,
Vilnius, Linkmenų 35a, tel. 8656-40419, vilnius@laurex.lt.

RENOSTYL PLUS

Alkidiniai dėmes izoliuojantys gruntiniai dažai

Paskirtis: skirti suodžių, nikotino, riebalinių dėmių bei dėmių po užliejimo vandeniui uždažymui. Tai izoliuojantys ir sutvirtinantys pagrindą gruntiniai dažai, apsaugantys dažų dangą nuo drėgmės ir pelėsio poveikio drėgnose patalpose, tokiose kaip vonios kambariai, virtuvės, rūšiai, baseinai, alaus daryklos, kepyklos, skalbyklos ir kt. Dažai neapsaugo tinko nuo mikroorganizmų vystymosi.

Savybės:

- labai gerai dengia,
- apsaugo dažų plėvelę nuo pelėsio vystymosi,
- izoliuoja dėmes ir nešvarumus,
- puikiai tinka riebalinių dėmių izoliavimui,
- didelė išeiga,
- sutvirtina minkštus ir trupančius paviršius,
- prailgina viršutinių dangų džiūvimo laiką.

Spalva, plėvelės išvaizda: balta, matinė.

Techniniai parametrai:

PARAMETRAS	NORMA	REIKŠMĖ
Klumpumas pagal Brokfildą 20±2°C, (mPas)	ISO 2555	50÷130
Tankis 20±0,5°C, (g/cm ³)	EN ISO 2811-1	apie 1,7
Džiūvimo laikas 23±2°C, (h)	PN-C-81519	6
Sekantis sluoksnis, (h)		po 6

Produkto subkategorija – 1.1.7/TDM (1.1.g pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 350 g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 350 g/l.

Galiojimo terminas: 36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos. Sandėliuoti sandarioje pakuotėje, 0 ÷ +30°C temperatūroje, atokiau nuo šilumos ir ugnies šaltinių.

Dažymo būdas: teptuku, voleliu, purkštuvu.

Skiediklis: skiediklis alkidiniams gaminiams.

Išeiga: iki 12 m²/l vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus grubumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 1-2.

Paviršiaus paruošimas: paviršius turi būti švarus, sausas, nesutrūkinėjęs. Pašalinti senas blogai su pagrindu sukibusias dažų plėveles. Pelėsio paveiktus paviršius nuvalyti dezinfekuojančiu tirpalu. Užtaisyti sutrūkinėjančio paviršiaus plyšius.

Emulsiniais dažais dažytus paviršius nuriebalinti plovimo priemonėmis. Riebalines dėmes nuplauti plovimo priemonėmis ir išdžiovinti.

Dažymas: prieš dažymą gaminį gerai išmaišyti. Esant reikalui galima skiesti įpilant iki 2% skiediklio. Sekantis sluoksnis dažomas neskiestais dažais ne anksčiau kaip po 6 valandų.

Papildoma informacija: Naujai tinkuotus paviršius dažyti galima ne anksčiau kaip po 4 savaičių nuo tinkavimo darbų pabaigos. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dažyti kai pagrindo ir aplinkos temperatūra yra tarp +5°C ir +30°C. Žema temperatūra ir didelė oro drėgmė pailgina dangos džiūvimo laiką. Dažymo ir džiūvimo metu patalpą vėdinti kol neliks specifinio kvapo. Baigus darbus įrankius valyti skiedikliu alkidiniams gaminiams.

Prekybinė pakuotė: 0,4L, 0,9L.

Aukščiau išdėstyta informacija paremta mūsų geriausiomis žiniomis ir aktuali nuo išleidimo dienos. Gamintojas pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo.

Leidimas: 2017 m. kovo 01d.