

# Sigmafix Universal

Giliai įsigeriantis akrilinis grunto koncentratas lauko ir vidaus darbams

## Paskirtis:

Vandeniui skiedžiamas akrilo kopolimerų grunto koncentratas naudojamas kaip negruntuotų, dulkančių ir kreiduočių mineralinių paviršių absorbciją neutralizuojanti priemonė. Gruntas pagerina dažų sukibimą su paviršiumi, išlygina jų spalvą bei blizgesio laipsnį per visą paviršių.

**Produkto savybės:**

- išlygina ir sumažina paviršiaus įgeriamumą,
- sustiprina paviršių,
- praleidžia vandens garus,
- stabilizuoja paviršių,
- sumažina dažų sunaudojimą,
- smulkiagrūdis.

**Spalva:** pieno (išdžiūvusi plėvelė yra beveik bespalvė).

## Techniniai parametrai:

Rodiklis	Norma	Reikšmė
Tankis 20±0,5°C [g/cm <sup>3</sup> ]	EN ISO 2811-1	1,01 ÷ 1,02
Plėvelės džiūvimo laikas 23±2°C [h]		2
Dažymas 23±2°C [h]		po 6
Nelakių medžiagų kiekis, min. [% tūrio]	EN ISO 3251	25,0÷28,0

*Produkto subkategorija – 1.1.7/VDM (1.1.g pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 30 g/l.*

**Galiojimo terminas:** 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos

**Dažymo metodai:** Teptuku, voleliu.

**Išėiga:** apie 8m<sup>2</sup>/l vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus šiurkštumo ir įgeriamumo.

**Rekomenduojamas sluoksnių kiekis:** 1-2

## Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus, tvirtas, nedulkėtas, gerai sukibęs su pagrindu. Senas klajinių arba kalkinių dažų dangas pašalinti mechaniniu būdu arba stipria vandens srove. Gerai su pagrindu sukibusias senų dažų plėveles nuriebalinti nuplaunant plovimo priemonių vandeniniu tirpalu. Užtaisyti plyšius ir įtrūkimus. Plytas, dujų silikatą, gipso kartono plokštes galima gruntuoti iš karto po jų sumontavimo, gipsinį glaistą ir tinką – po 2 savaitių.

## Gruntavimas

Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti. **Atskiesti vandeniu santykiu 1:4 (1 dalis grunto, 4 dalys vandens).** Paviršius gruntuoti iki pilno jų prisisotinimo. Labai vandenį geriančius paviršius gruntuoti du kartus „šlapias ant šlapio“ santykiu 1:8 atskiestu gruntu. Vengti per didelio grunto kiekio. Gruntavimo kokybę išdžiūvus gruntu tikrinama aptaškant gruntuotą paviršių vandeniu. Jeigu lašai susigeria iš karto – gruntavimas nepakankamas, jeigu lašai būdami ant paviršiaus lėtai į jį susigeria - nugruntuota teisingai. Jeigu ant paviršiaus po gruntavimo susidaro blizganti plėvelė – grunto perdozuota. Paviršius po gruntavimo turi būti matinis. Dažyti nugruntuotą paviršių galima ne anksčiau kaip po 6 val. (esant 20°C temperatūrai).

Labai geriančius paviršius gruntuoti santykiu 1:8 vandeniu atskiestu gruntu koncentratu du kartus metodu „šlapias ant šlapio“.

## Papildoma informacija:

Gruntavimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti tarp +5° ir +30°C, oro drėgnumas neviršyti 85%. Naujus cementiniu ir cementiniu-kalkiniu tinku tinkuotus ir betoninius paviršius gruntuoti galima po 3-4 savaitių. Įrankius plauti vandeniu. Žema

*Platintojas Lietuvoje: UAB "LAUREX". Kaunas, Partizanų 15b, tel. /37/ 771700.  
Vilnius, Linkmenų 35a, tel. +370(656) 40419. www.laurex.lt.*



## TECHNINIS APRAŠYMAS

Nr. 01/04/2017/S Peržiūrėta 12.03.2018

# Sigmafix Universal

Giliai įsigeriantis akrilinis grunto koncentratas lauko ir vidaus darbams

---

temperatūra ir didelis oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką. Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

**Fasavimas:** 1, 5 ir 10 L.

---