

UNI-Spachtel

Gipsinis glaistas sienoms ir luboms, gipso kartono plokščių, naudojant armavimo juostą, siūlių užpildymui

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Produkto aprašymas:

HAERING UNI-Spachtel yra specialus, atitinkantis standartą EN 13963 mikro pluoštu armuotas gipsinis glaistas vidaus darbams, turintis priedų, pagerinančių jo technologines savybes.

Paskirtis:

Skirtas siūlių, nelygumų, skylių tinke, mūre ir betone užpildymui, lyginimui ir glaistymui. UNI-Spachtel puikiai tinka gipso kartono plokščių glaistymui bei tarpų tarp jų užpildymui naudojant armuojančią juostą.

Paruošimas:

UNI-Spachtel supilti į vandenį, leisti įsigerti ir išmaišyti iki vienalytės be grūdelių masės. Skiedinio konsistenciją pasirinkti pagal poreikį: tirštesnę – užpildymui, skystesnę – lyginimui. Gipso kartono plokščių paviršių užtepti skiediniu ir sustingus užpildui išlyginti. Esant reikalui galima šlifuoti ir po visiško išdžiūvimo. Norint pasiekti ypač lygų paviršių, sukietėjusį glaistą sudrėkinkite šepetiu arba kempine ir dar kartą išlyginkite.

Padengimas:

Pilnai sukietėjusį ir išdžiūvusį paviršių galima dažyti arba klijuoti tapetais. Prieš atliekant dažymo ar tapetavimo darbus patikrinti UNI-Spachtel pagrindą.

Ypatinga informacija:

Sumaišytą glaistą greitai sunaudoti. Nenaudoti sustingusio. Abejotinais atvejais dėl apdirbimo, pagrindo arba panaudojimo galimybių būtina pasitarti su specialistais. Nemaišyti jokių papildomų medžiagų.

Galiojimo laikas:

Sandėliuojant sausose patalpose, originalioje sandarioje pakuotėje - geriausias 6 mėn. nuo pagaminimo dienos, nurodytos ant pakuotės.

Techniniai duomenys:

Skiedinio grupė: P IV pagal DIN 18550.

Atsparumas spaudimui: $\geq 2 \text{ N/mm}^2$.

Maišymo proporcijos: apie 10 l vandens 20 kg mišinio.

Rišimosi trukmė: apie 50 -70 minučių.

Išėiga:

Iš vieno UNI-Spachtel 20 kg maišo paruošiama apie 20 litrų šviežio skiedinio.

Platintojas Lietuvoje: UAB „Laurex“, Partizanų 15b, Kaunas, tel. /37/ 771700, faks. 312285.

Padaliniai: Vilniuje – Linkmenų 35a, tel. 2153022, Klaipėdoje – Sandėlių 13, tel. 381188.