

Universalus gruntas (Podklad Universalny) lauko ir vidaus darbams.

Suvienodina pagrindo spalvą ir įgeriamumą

Paskirtis: skirtas cementinio tinko, betono, gipso, gipso kartono plokščių ir kitų mineralinių paviršių įgeriamumo ir struktūros suvienodinimui, dažų sukibimo su dažomu paviršiumi pagerinimui. Rekomenduojamas perdažomų paviršių intensyvių spalvų blokavimui.

- Privalumai:**
- išlygina paviršiaus įgeriamumą,
 - suvienodina paviršiaus struktūrą ir spalvą,
 - pagerina sukibimą,
 - sumažina dažų sunaudojimą,
 - gerai praleidžia vandens garus,
 - sukuria padidinto elastingumo plėvelę.

Spalva: balta.

Plėvelės išvaizda: matinė.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Norma	Reikšmė
Klampumas Brookfieldo 20±2°C, [mPas]	EN ISO 2555	4500 ÷ 8000
Tankis 20±0,5°C, [g/cm ³]	EN ISO 2811-1	1,48÷1,58
Plėvelės džiūvimo laikas w 23±2°C, [h]	PN-C-81519	2
Sekantis sluoksnis 23±2°C, oro drėgnumas 50%, [h]		po 4
Nelakių medžiagų kiekis, min, [% svorio]	EN ISO 3251	58,0 ÷ 61,0
pH reikšmė	PN-C-04963	8,2 ÷ 8,9
Baltumo laipsnis [%], min (baltiems)	CIE	73
Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis vienam sluoksniui [μ]	EN ISO 2808	130
Atsparumas šlapiam šveitimui	EN 13300	2 klasė
Blizgesys	EN 13300	Matiniai
Grūdėtumas [μ]	EN 13300	<100 Smulki

Produkto subkategorija – 1.1.7/VDM (1.1.g pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 30 g/l.

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Dažymo būdas: voleliu, teptuku, purkštuvu.

Rekomenduojami įrenginiai:

Gamintojas: PPG Deco Polska Sp. z o.o., Kvidzynska 8; 51- 416 Wroclavas, Lenkija.

Platintojas Lietuvoje: UAB „Laurex“, Partizanų 15b, Kaunas, tel. /37/ 771700, faks. 312285.

Padaliniai: Linkmenų 35 a, Vilnius, tel. /5/ 2153022, Sandėlių 13, Klaipėda, tel. /46/ 381188.

Universalus gruntas (Podklad Universalny) lauko ir vidaus darbams.

Suvienodina pagrindo spalvą ir įgeriamumą

Įrenginys	Spaudimas min. [BAR]	Optimali anga	Filtrai [MESH]	Skiedimas	Pastabos
Graco St Max 495	150	313 517 619	100 60	0 - 10%	-
Wagner Titan 440i	200	319 519	60	0 - 10%	-

Išėiga vienam sluoksniui: iki 8 m²/l, priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir šiurkštumo,

Rekomenduojamas sluoksnių skaičius: 1.

Paviršiaus paruošimas:


- Paviršius turi būti tvirtas, švarus, sausas, nesutrūkinėjęs, be biologinės ir cheminės (druskų arba rūdžių) kilmės dėmių.
- Pašalinti blogai su pagrindu sukibusias senų dažų plėveles.
- Anksčiau emulsiniais dažais dažytus paviršius nuriebalinti nuplaunant vandeniniu plovimo priemonių tirpalu.
- Silpnus paviršius sustiprinti tirpikliniu pagrindu sustiprinančiu gruntu Akrogrunt 3000 (nenaudoti polistirolu apšiltinimo sistemos gruntavimui).

Gruntavimas:

- Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.
- Esant reikalui gaminį galima skiesti įpilant iki 5% vandens (pagal tūrį).
- Gruntuojant purkštuvu skiesti vandeniu iki darbinio klampumo.

Papildoma informacija:

- Naujai tinkuotus paviršius dažyti galima po 4 savaitių nuo tinkavimo darbų pabaigos.
- Gruntavimo ir džiūvimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +5°C iki +30°C, sąlyginis oro drėgnumas neviršyti 80%.
- Įrankius plauti vandeniu iš karto po darbų užbaigimo.
- Dažymo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo.



Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje 0°C ÷ +30°C temperatūroje. Nesušaldyti.

Prekybinė pakuotė: 10 L.

Gamintojas: PPG Deco Polska Sp. z o.o., Kwidzyska 8; 51-416 Wrocławas, Lenkija.

Platintojas Lietuvoje: UAB „Laurex“, Partizanų 15b, Kaunas, tel. /37/ 771700, faks. 312285.

Padaliniai: Linkmenų 35 a, Vilnius, tel. /5/ 2153022, Sandėlių 13, Klaipėda, tel. /46/ 381188.