

MOZAIKINIS TINKO MIŠINYS



- Aukštos patvarumas
- Atsparus plovimui, valymui ir dilimui
- Unikaliios estetišėns savybės
- Didelis atsparumas mechaniniams pažeidimams
- **Visapusiškas atsparumas UV ir oro sąlygoms**

KLEiB M9 tai KLEiB sudėtinės išorinės šilumos izoliacijos sistemos su tinko mišiniais (ETICS) komponentas.

EPS
XPS

**Šilumos izoliacijos sistema
polistireninio putplasčio pagrindu**

PASKIRTIS

Tinkas skirtas atlikti apsauginius ir dekoratyvinius tinkavimo darbus išorinės šilumos izoliacijos sistemos su tinko mišiniais KLEiB. Gali būti naudojamas ant bet koks pakankamai lygaus ir našaus mineralinio paviršiaus. Jis taip pat gali būti naudojamas statinių coklių dangoms, pamatams, balkonų turėklams, tvorų elementams, taip pat interjerams, kuriuose reikalinga didesnis mechaninis stiprumas, pvz. laiptinės, koridoriai, vestibuliai ir kt.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turėtų būti našus, sausas ir lygus – be apgadinių, nes šie trūkumai gali būti matomi padengus tinku. Prieš dengimą kiekvienas paviršius turi būti gruntuotas preparatu KLEiB C3, o jam išdžiūvus (ne vėliau kaip per 72 valandas), tepkite tinką. Tamsių mozaikinių plytelių grublėtų kompozicijų atveju rekomenduojama naudoti KLEiB C3 pagrindo spalvotą gruntą ryškiausio kvarco grūdėtumo spalva.

TINKO MASĖS PARUOŠIMAS

Kiekvienos pakuotės turinį reikia išmaišyti naudojant žemo greičio gręžtuvą, kad išlyginti konsistenciją. Venkite intensyvaus maišymo, kad būtų išvengta skiedinio putų. Esant per tirštai masei leidžiama įpilti iki 100g vandens į 16kg pakuotę. Dažomas kvarciniai trupiniai gali būti savarankiškai Kliento pridėti į premikso pakuotę. Klientas turi pažymėti trupinių pakuotę, kurios kompozicija nustatoma pagal KLEiB M9 spalvų šabloną arba pagal savo skonį. Išpylus paruoštus trupinius į premikso pakuotę, sumaišykite turinį su žemų apsukų statybine maišykle.

NAUDOJIMO BŪDAS

Tinką dėti rankiniu būdu su nerūdijančio plieno mentele kietųjų dalelių storiu. Tada paviršių išlyginti mentele, kol gausis lygus plotas. Darbus reikia atlikti po 72 valandų po paviršiaus gruntuojimo. Ne dėti mišinio ant drėgno paviršiaus. Įrankius plauti vandeniu iš karto po naudojimo.

SUNAUDOJIMAS

1,0-1,6 mm grublėtumui sunaudojama 3,1-3,5 kg/m².

ANDĖLIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

KLEiB M9 reikia sandėliuoti sandariai uždarytuose kibirėliuose, sausiai, teigiamoje temperatūroje iki 12 mėnesių nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Tūrio tankis	maždaug 1,8 g/cm ³
Naudojimo laikas	maždaug 20 minučių
Džiuvimo laikas	maždaug 12-48 val.
Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu	nuo +10 °C iki +25 °C

M9	Grynasis paruošto mišinio svoris	Grynasis galutinio produkto svoris	vienetų ant padėklo	sunaudojimas
	4,3 kg	16 kg	44	1,0-1,6 mm grublėtumui sunaudojama 3,1-3,5 kg/m ²